

# WAKOL PU 216 Colla per parquet

## Scheda tecnica

### Campi d'utilizzo

Colla poliuretanica bicomponente per parquet secondo la DIN EN ISO 17178 per la posa con elevata resistenza al taglio di

- Lamparquet massello 10 mm secondo DIN EN 13227
- Parquet a mosaico secondo DIN EN 13488
- Parquet a lamelle con bordo rialzato secondo norma DIN EN 14761
- Parquet a barre secondo norma DIN EN 13226
- Parquet multistrato secondo norma DIN EN 13489
- Elementi in legno massello secondo DIN EN 13226 e DIN EN 13990
- Elementi in legno massello RE / WE secondo norma DIN 68702
- Pavimenti in laminato abilitati dal produttore per l'incollaggio su tutta la superficie
- Wakol Pannello desolarizzante
- Tappetini insonorizzanti Wakol

su piani di posa assorbenti e non assorbenti opportunamente preparati in ambienti interni.

### Caratteristiche particolari



- conforme alla norma DIN EN ISO 17178
- senza solventi come da definizione della TRGS 610
- priva di acqua - assenza di rigonfiamenti del legno

- 1) Classe di emissione secondo il diritto francese
- 2) Adesivi poliuretanici privi di solventi
- 3) Applicabile su massetti riscaldati

### Caratteristiche tecniche

Componente base:	Poliuretano
Rapporto di miscelazione:	10 parti in peso componente A + 1,1 parti in peso componente B

Tempo di attesa:	nessuno
Tempo aperto:	ca. 70 minuti
Tempo di impiegabilità:	ca. 35 - 40 minuti
Tempo di presa:	ca. 24 - 48 ore
Trattamento superficiale:	dopo almeno 24 ore
Detergente:	WAKOL RT 5960 Salviette detergenti che la colla faccia presa.
Durata di stoccaggio:	12 mesi a temperatura ambiente
Temperatura di stoccaggio:	conservare a temperature non inferiori a +5 °C, teme il gelo

#### Applicazione e consumo<sup>4)</sup>

TKB B2	600 - 700 g/m <sup>2</sup>	Wakol Guaina desolarizzante Tappetini insonorizzanti Wakol
TKB B3	850 - 1050 g/m <sup>2</sup>	Parquet a mosaico Parquet di piccolo formato Parquet a lamelle con bordo rialzato a max 16 mm
TKB B11	1050 - 1250 g/m <sup>2</sup>	Lamparquet Parquet a lamelle con bordo rialzato a partire da 16 mm Parquet a barre Parquet di piccolo formato Elementi in legno massello Pavimenti laminati Wakol Pannello desolarizzante
TKB B13	1150 - 1350 g/m <sup>2</sup>	parquet a barre di grande formato Parquet di grande formato Tavole in legno massello
TKB B15	1450 - 1550 g/m <sup>2</sup>	Tavole in legno massello Elementi in legno massello Parquet a barre

4) Il consumo dipende dalla struttura superficiale e dall'assorbimento del piano di posa.

## Piani di posa

Il sottofondo e le condizioni climatiche devono essere conformi ai requisiti delle norme e delle schede informative. I massetti di sottofondo devono essere piani, stabilmente asciutti, solidi, esenti da crepe, impurità e sostanze antiadesive. Pretrattare e asciugare bene il massetto di solfato di calcio secondo le indicazioni del produttore, le normative vigenti e le schede tecniche specifiche.

Nel caso in cui fosse necessario l'uso di un primer su massetti cementizi o in calcio solfato, impiegare WAKOL D 3055 Primer parquet. Su piani di posa in asfalto colato, utilizzare

esclusivamente primer Wakol a base di resine reattive, come WAKOL PU 280 Primer poliuretano o WAKOL MS 330 Primer silanico. Rispettare il tempo di asciugatura del primer

## Istruzioni d'uso

Versare tutto l'indurente nel contenitore della resina e mescolare molto bene i due componenti con un mixer adatto per almeno 3 minuti finché il colore non diventa omogeneo e non si intravedono più striature.

Applicare uniformemente con la spatola dentata evitando accumuli di colla. Applicare subito il parquet e premere bene. Fare attenzione che il fondo del legno sia sufficientemente impregnato.

Le superfici posate non devono essere calpestate entro le prime 4 - 6 ore.

In condizioni climatiche normali è possibile carteggiare e verniciare il parquet dopo 24 ore dall'asciugatura totale della colla. .

Subito dopo l'uso, pulire gli strumenti di lavoro con WAKOL RT 5960 Salviette detergenti. Dopo la presa, è possibile rimuovere la colla solo meccanicamente.

## Avvertenze particolari

Lavorazione non sotto temperatura del pavimento +15 °C e temperatura della stanza +18 °C e umidità ambientale compresa e tra 40 % e 65 % fino ad un massimo di 75 %. Tutte le indicazioni riportate si riferiscono ad una temperatura di 20°C e ad una umidità relativa de 50 %.

Des tâches sur des surfaces vernies peuvent être éliminées complètement avant que la colle ne durcisse à l'aide des WAKOL RT 5960 toiles nettoyantes. Des restes durcis de colle ne peuvent plus être retirés que mécaniquement.

Le parquet dans le modèle chêne fumé doit être exempt d'odeur ammoniac avant la pose.

I prodotti in lamparquet in legno massello non possono avere un rapporto spessore/larghezza superiore a 1:5.

Posare i blocchetti in legno massello nel sistema con WAKOL TS 102 Membrana anticalpestio-termoisolante, 2 mm, WAKOL TS 103 Membrana anticalpestio-termoisolante, 3 mm o WAKOL TS 112 Membrana anticalpestio-termoisolante, 2 mm. Incollaggi diretti su piani di posa solo previa consultazione con il servizio tecnico.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito [www.wakol.com](http://www.wakol.com)  
Questa scheda tecnica redatta in data 11.10.2023, sostituisce ogni precedente versione.