

# WAKOL D 3311 Linoleum en tapijtlijm

## Technische Informatie

### Toepassingsgebied

Dispersielijm conform DIN EN 14259 voor het leggen van

- Linoleum vloerbedekkingen
- Kurkment vloerbedekkingen
- Getufte vloerbedekkingen met vliesrug, synthetische tweede rug of juterug
- geweven vloerbedekking
- Naaldvlies vloerbedekking

op juist voorbereide zuigkrachtige ondergronden binnenshuis.

### Bijzondere Eigenschappen



- Vrij van oplosmiddelen volgens de definitie van de TRGS 610

- 1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS: Zeer emissiearm
- 2) Emissieklasse volgens Frans recht
- 3) Oplosmiddelvrije dispersielijmen
- 4) Gecontroleerde emissie, bouwproduct volgens DIBt-principes: Wakol GmbH Pirmasens
- 5) Geschikt voor op vloerverwarming
- 6) Geschikt voor de belasting met bureaustoel wieltjes

### Technische gegevens

Grondstofbasis:	Acrylaatdispersie
Wachttijd:	0 - 10 minuten
Inlegtijd:	ca. 15 minuten
Reinigingsmiddel:	Water, voordat lijm opdroogt
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur
Bewaartemperatuur:	niet beneden +5 °C, vorstgevoelig

## Verwerking en verbruik<sup>7)</sup>

TKB B1	325 - 375 g/m <sup>2</sup>	Linoleum vloerbedekking Kurkment vloerbedekkingen Getufte en geweven vloerbedekkingen
TKB B2	400 - 450 g/m <sup>2</sup>	Naaldvlies vloerbedekking Getufte en geweven vloerbedekkingen met grove rugstructuur

7) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigende werking van de ondergrond.

## Ondervloeren

De ondergrond alsmede de klimatologische omstandigheden moeten voldoen aan de eisen uit de geldige normen en merkbladen. Ondervloeren dienen blijvend droog, vormvast, vlak, vrij van scheuren, verontreinigingen en stoffen te zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

Niet zuigende en oneffen ondergronden met een Wakol egaliseermiddel egaliseren. De technische informatie van de voorstrijkmiddelen en de egaliseermiddelen moeten worden aangehouden.

## Gebruiksaanwijzing

De lijm voor gebruik goed roeren. Met de getande lijmkam gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond, waarbij lijmopeenhoppingen voorkomen dienen te worden. Vloerbedekking na de gestelde wachttijd in het lijmband leggen en goed aanwrijven. Nogmaals aanwrijven zodra de lijm goed begint te hechten.

Zeer stugge kanten van de vloerbedekking dienen, indien nodig, tot de lijm is uitgehard te worden verzwaaard.

Naad in het linoleum pas na 48 uur droogtijd van de lijm voegen.

## Belangrijke informatie

Verwerking niet onder +15 °C ondervloer temperatuur en +18 °C kamertemperatuur evenals een luchtvochtigheid in de ruimte bij voorkeur tussen 40 % und 65 %, maximaal tot 75 %. De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Alle installatieproducten bij koud weer tijdig in een verwamde ruimte op temperatuur laten komen.

Voor textielvloerbedekkingen met PUR- of PVC-rug WAKOL D 3320 Eenzijdige lijm gebruiken.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze

informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbladen zijn te vinden op [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 12.11.2019 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.