

WAKOL PU 220 Klej do parkietu

Informacje techniczne

Zastosowanie

2-składnikowy klej poliuretanowy zgodny z normą DIN EN ISO 17178 do bezprzesuwnego układania

- 10 mm lamelek wg DIN EN 13227
- parkietu mozaikowego wg DIN EN 13488
- mozaiki przemysłowej wg DIN EN 14761
- parkietu litego wg DIN EN 13226
- parkietu wielowarstwowego wg DIN EN 13489
- desek litych wg DIN EN 13226 oraz DIN EN 13990
- drewnianej kostki brukowej RE / WE wg DIN 68702

na odpowiednio przygotowanych chłonnych i niechłonnych podłożach w pomieszczeniach.

Szczególne właściwości



- spełnia wymagania normy DIN EN ISO 17178

- 1) klasa emisji wg prawa francuskiego
- 2) Nie ma zastosowania, emisyjność niższa w porównaniu do GISCODE S0,5
- 3) Polski znak B dla produktów budowlanych zgodnie z normą EN ISO 17178
- 4) Gwarancja systemów powiązanych (Connected Systems) z dopuszczonymi lakierami LOBADUR i olejami LOBASOL firmy Loba. Patrz <https://www.loba.de/pl/produkty/connected-systems/>
- 5) Przystosowany do ogrzewania podłogowego
- 6) Przystosowany pod meble na kółkach

Dane techniczne

Baza surowcowa:	Poliuretan
Proporcje mieszania:	10,7 części wagowych składnika A + 1 części wagowych składnika B
Czas wstępnego odparowania:	brak
Czas układania:	ok. 130 minut

Czas reakcji wiązania:	ok. 100 minut
Czas wiązania:	ok. 24 godz.
Obróbka powierzchni:	najwcześniej po 24 godz.
Środek czyszczący:	Chusteczki czyszczące WAKOL RT 5960 zanim klej zwiąże
Okres składowania:	12 miesięcy w temperaturze pokojowej
Temperatura składowania:	nie poniżej +5 °C, preparat wrażliwy na przemarzanie

Nakładanie (szpachla zębata) i zużycie⁷⁾

TKB B3	850 - 1050 g/m ²	Parkiet mozaikowy małoformatowy parkiet gotowy
TKB B5	750 - 950 g/m ²	wielkoformatowy parkiet gotowy
TKB B11	1050 - 1250 g/m ²	Lamelki Mozaika przemysłowa Parkiet lity małoformatowy parkiet gotowy Drewniana kostka brukowa
TKB B13	1150 - 1350 g/m ²	Duże elementy parkietu litego wielkoformatowy parkiet gotowy desek litych
TKB B15	1400 - 1500 g/m ²	Duże elementy parkietu wielowarstwowego desek litych

7) Zużycie uzależnione jest od struktury klejonej okładziny oraz chłonności podłoża.

Podłoże

Podłoże jak również warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać obowiązującym normom i zaleceniom w kartach informacji. Podłoża muszą być trwałe, suche, mocne, równe, pozbawione pęknięć, zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie. Jastrychy na bazie siarczanu-wapnia należy odpowiednio przygotować mechanicznie zgodnie z zaleceniami producenta lub aktualnymi normami i wymaganiami technicznymi oraz dokładnie odkurzyć.

Zalecamy, aby gruntować jastrychy z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym. Należy uwzględnić czas schnięcia gruntówki.

Aplikacja

Zawartość opakowania z utwardzaczem przelać w całości do opakowania z żywicą. Oba składniki mieszać intensywnie odpowiednim mieszadłem przez co najmniej 3 minuty - do czasu uzyskania jednolitego koloru, bez widocznych smug.

Klej należy nakładać równomiernie na podłoże odpowiednią szpachlą zębatą, unikając tworzenia się skupisk kleju. Klejony element parkietu natychmiast dosunąć i dobrze docisnąć. Spód klejonego elementu musi być w całości pokryty klejem (usieczowanie).

Po ułożonych powierzchniach nie należy chodzić w ciągu pierwszych 4 - 6 godzin.

Szlifowanie i lakierowanie parkietu można rozpocząć po całkowitym związaniu kleju, tj. przy normalnych warunkach klimatycznych po 24 godzinach.

Po użyciu narzędzia należy bezzwłocznie czyścić chusteczkami czyszczącymi WAKOL RT 5960. Po utwardzeniu można usunąć tylko mechanicznie!

Ważne wskazówki

Nie stosować poniżej +15 °C temperatury podłoża i +18 °C temperatury w pomieszczeniu. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna zawierać się w przedziale od 40 % do 65 %, maksymalnie do 75 %. Wszystkie wartości odnoszą się do temperatury ok. 20 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza.

W przypadku parkietów lamelowych z drewna litego stosunek grubości do szerokości nie może przekraczać 1:5.

Widoczne zabrudzenia klejem widoczne na lakierowanej/olejowanej posadzce należy usunąć przed zaschnięciem kleju stosując WAKOL RT 5960 Chusteczki czyszczące. Zaschnięte resztki kleju można usunąć tylko mechanicznie.

Parkiet w wariacie kolorystycznym dąb palony musi być bez wyczuwalnego zapachu amoniaku, aby można było przystąpić do jego układania.

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Różnorodność stosowanych materiałów i odmienne warunki pracy, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia związane z podanymi informacjami. Dlatego też zalecamy przeprowadzenie odpowiedniej ilości prób własnych względnie serii pilotażowej. Należy przestrzegać zaleceń producentów stosowanych okładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart informacji technicznych. W przypadku dalszych pytań nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji.

Karty informacji technicznych dostępne są na stronie www.wakol.com.

Niniejsza karta informacji technicznych z 15.07.2021 anuluje poprzednie karty.