

# WAKOL S 28 Piasek do posypki

## Informacje techniczne

### Zastosowanie

Płukany i wyżarzany piasek o nieregularnym uziarnieniu i wielkości ziarna od 0,2 do 0,8 mm do posypywania gruntówek i klejów z żywicy reakcyjnej, jak również żywicy lanej WAKOL PS 205.

### Dane techniczne

Baza surowcowa:	Łamany piasek specjalny
Wielkość ziarna:	0,2 - 0,8 mm
Zużycie:	w zależności od płaskości podłoża ok. 500 - 1000 g/m <sup>2</sup>
Warunki przechowywania:	suchy
Okres składowania:	bez ograniczeń

### Aplikacja

Posypać świeżą warstwę podkładu lub kleju z żywicy reakcyjnej WAKOL S 28 Piasek do posypki. Wsypać wystarczającą ilość, aby piasek na powierzchni pozostał suchy i nie opadł.

Po całkowitym związaniu podkładu lub kleju należy odessać nadmiar piasku, który nie związał na sztywno.

### Ważne wskazówki

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Różnorodność stosowanych materiałów i odmienne warunki pracy, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia związane z podanymi informacjami. Dlatego też zalecamy przeprowadzenie odpowiedniej ilości prób własnych względnie serii pilotażowej. Należy przestrzegać zaleceń producentów stosowanych okładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart informacji technicznych. W przypadku dalszych pytań nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji.

Karty informacji technicznych dostępne są na stronie [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Niniejsza karta informacji technicznych z 17.10.2023 anuluje poprzednie karty.

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954  
Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
www.wakol.com



Wakol GmbH  
Industriestraße 5  
A-6841  
Mäder  
Tel. +43 5523 64 700  
Fax +43 5523 64 700 64  
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG  
Schützengasse 28  
CH-9410  
Heiden  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl  
A Via Kennedy 75  
I-20010  
Marcallo con Casone  
Tel. +39 02 9761 939  
Fax +39 02 97 253 021  
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.  
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz  
PL-05-850  
Ożarów Mazowiecki  
Tel. +48 22 436 24 20  
Fax +48 22 436 24 21  
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.  
Schutweg 6  
NL-5145 NP  
Waalwijk  
Tel. +31 416 566 540  
Fax +31 416 566 531  
www.lecol.nl