

WAKOL S 28 Areia de extensão

Informação técnica

Área de aplicação

Areia lavada e recozida com granulometria irregular de 0,2-0,8 mm para polvilhar em primers reativos e adesivos e WAKOL PS 205 Resina

Dados técnicos

Matéria-prima base:	Areia moída especial
Tamanho do grão:	0,2 até 0,8 mm
Consumo:	dependendo da planicidade da superfície aprox. 500-1000 g/m ²
Armazenamento:	seco
Tempo de estocagem:	indefinidamente

Uso

Deite WAKOL S 28 Areia de extensão no primer ou adesivo fresco de resina reativa. Espalhar o suficiente para que a areia na superfície permaneça seca e não afunde.

Após fixação completa do primer ou cola, aspirar a areia em excesso e que não esteja firmemente envolvida.

Importante

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 17.10.2023 substitui todas versões anteriores.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl