

# WAKOL NE 470 Adeziv de contact neoprenic

## Informații tehnice

### Domeniul de utilizare

Adeziv pe bază de neopren pentru

- Pardoseli textile
- Stratouri din cauciuc natural
- Pardoseli din linoleum

pe suporturi absorbante și neabsorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

### Proprietăți speciale



1)



2)



3)

- adecvat pentru rolele de scaun
- adecvat pentru încălzirea prin pardoseală

1) Materiale de montare cu conținut ridicat de solvenți, fără compuși aromatici și metanol

2) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală

3) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

### Date tehnice

Baza de materii prime:

Policloropren

Timp de ventilație:

aproximativ 15 - 20 minute

Timpul de așezare în interior:

aproximativ 30 minute

Agent de curățare:

Diluant pe bază de neopren WAKOL RV 105, în stare proaspătă

Durata de depozitare:

12 luni în ambalajul închis

Temperatura de depozitare:

nu sub +5°C, sensibil la îngheț

Identificatorul conform ordonanței privind substanțele periculoase:

consultați fișa cu date privind siguranța

GISCODE:

S1

Modul de aplicare și consumul<sup>4)</sup>

200 - 250 g/m<sup>2</sup>

300 - 350 g/m<sup>2</sup>

4) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

## Suporturi

Pe șapele de asfalt turnat, utilizați numai grunduri pe bază de rășină reactivă Wakol, de exemplu, grund poliuretanic WAKOL PU 280. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea.

De aceea, șpăcluiți mai întâi suporturile denivelate, precum și suprafețele aspre ale șapelor cu material de șpăcluit adecvat pe bază de ciment Wakol, de exemplu, compuși de compensare WAKOL Z 615, cu producere scăzută de praf.

Șpăcluiți fără excepție asfaltul turnat.

## Prelucrare

Agitați bine adezivul înainte de utilizare. Aplicați uniform pe suport și strat cu șpaclul neted sau zimțuit fin, evitând formarea cuiburilor de adeziv. După timpul de aerisire corespunzător, așezați suportul corect ajustat în poziție de lucru și frecați bine. Corecțiile ulterioare nu sunt posibile.

Sudarea stratului se poate realiza ziua următoare.

Pe parcursul prelucrării și prizei definitive (aproximativ 3 zile), lipirea trebuie protejată împotriva radiației solare directe.

## Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 29.09.2021, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954  
Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
www.wakol.com



Wakol GmbH  
Industriestraße 5  
A-6841  
Mäder  
Tel. +43 5523 64 700  
Fax +43 5523 64 700 64  
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG  
Schützengasse 28  
CH-9410  
Heiden  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl  
A Via Kennedy 75  
I-20010  
Marcallo con Casone  
Tel. +39 02 9761 939  
Fax +39 02 97 253 021  
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.  
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz  
PL-05-850  
Ożarów Mazowiecki  
Tel. +48 22 436 24 20  
Fax +48 22 436 24 21  
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.  
Schutweg 6  
NL-5145 NP  
Waalwijk  
Tel. +31 416 566 540  
Fax +31 416 566 531  
www.lecol.nl