

WAKOL D 3004 Amorsa concentrata

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Concentrat de grund de dispersie pentru aplicarea de grund pe

- Șape de ciment, sulfat de calciu, asfalt turnat
- substraturi de beton
- Șape pe bază de magneziu exclusiv cu aditivi minerali
- plăci ceramice curățare de grund
- Terrazzo
- Dușumele din lemn
- Plăci din material lemnos
- Plăci din fibrogips
- resturi de adeziv rezistente la apă
- Material de șpăcluit Wakol
- Materiale de umplere Wakol

înainte de șpăcluirea ulterioară la interior.

Proprietăți speciale



- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 3) Materiale de montare de dispersie fără solvenți
- 4) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 5) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime:

Dispersie de poliacrilat

Raportul de amestec:

pe șapă de ciment, șapă de sulfat de calciu, beton, șape pe bază de magneziu, plăci din fibrogips, precum și mase

de șpaclu și mase de material de umplere Wakol 1 parte WAKOL D 3004 Amorsa concentrata + 2 părți apă pe șape de asfalt turnat și resturi de adeziv rezistente la apă 1 parte WAKOL D 3004 Amorsa concentrata + 1 parte apă
pe plăci ceramice, terrazzo, plăci din material lemnos și dușumele din lemn aplicații WAKOL D 3004 Amorsa concentrata nediluat

Timpul de uscare: pe șape de ciment și beton după uscarea vizuală; pe asfalt turnat, plăci ceramice, terrazzo, resturi de adeziv rezistente la apă aprox. 30 - 60 min. timp de uscare; pe șapă de sulfat de calciu, șape pe bază de magneziu, dușumele din lemn, plăci din material lemnos și plăci din fibrogips min. 60 min. timp de uscare

Agent de curățare: Apă, înainte ca grundul să se usuce

Durata de depozitare: 12 luni la temperatura încăperii

Temperatura de depozitare: nu sub +5°C, sensibil la îngheț

Modul de aplicare și consumul⁶⁾

WAKOL Rola pentru amorsare, 11 mm	aprox. 40 - 50 g/m ² concentrat în cazul utilizării
rolă de velur cu fire scurte	diluate, aprox. 80 -120g/m ² concentrat în cazul
Rolă din material spongios	utilizării nediluate.

6) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăpere trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea. Straturile separatoare se vor înlătura prin măsuri mecanice adecvate.

Tratați preliminar mecanic șapele de sulfat de calciu conform prescripțiilor producătorului, respectiv conform normelor și normativelor valabile și aspirați bine.

Prelucrare

Este necesară agitarea corespunzătoare a canistrei înainte de utilizare. WAKOL D 3004 Amorsa concentrata pur sau în raportul de diluare cu apă specificat și cu WAKOL Rolă pentru amorsare, 11 mm, rolă din velur sau rolă din material spongios, fiind necesară astfel evitarea formării de acumulări. Aplicarea ulterioară a masei de șpaclu se realizează după uscarea completă a grundului, fiind necesară respectarea timpilor corespunzători de uscare.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ +20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Nu este permisă aplicarea grundului pe șape pe bază de magneziu cu aditivi organici (șapă de pavaj) și plăci din material lemnos.

Nu este admisă aplicarea grundului direct sub adezivii pentru parchet.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 14.12.2021, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.