

# WAKOL D 3045 Amorsa speciala

## Informații tehnice

### Domeniul de utilizare

Grund de dispersie în stare de utilizare, umplut, pentru îmbunătățirea aderenței materialului de șpăcluit Wakol pe

- grund poliuretanic WAKOL PU 280 curățat în profunzime și grund poliuretanic WAKOL PU 235
- WAKOL MS 330 Amorsa pe baza de silan
- Asfalt turnat
- Plăci din material lemnos
- resturi de adeziv vechi rezistente la apă (numai șape de ciment sau suporturi neabsorbante, de exemplu, asfalt turnat)

precum și pe

- plăci ceramice
- Pardoseli din piatră naturală
- Terrazzo

în zona interioară.

### Proprietăți speciale



- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610
- suprafață aderentă
- gata de utilizare

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 3) Materiale de montare de dispersie fără solvenți
- 4) Produs de dotare a navei conform directivei 2014/90/UE, organismul notificat 0736, modulele B și D. Declarația de conformitate este disponibilă pe [www.wakol.de](http://www.wakol.de)
- 5) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 6) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

## Date tehnice

Baza de materii prime:	Dispersie de poliacrilat cu materiale de adaos
Timpul de uscare:	aproximativ 30 - 60 de minute, respectiv aproximativ 60 - 120 de minute în cazul plăcilor din material lemnos
Agent de curățare:	Apă proaspătă
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii
Temperatura de depozitare:	nu sub +5°C, sensibil la îngheț

### Modul de aplicare și consumul<sup>7)</sup>

WAKOL Rola pentru amorsare, 11 mm rolă de velur cu fire scurte Rolă din material spongios	100 - 150 g/m <sup>2</sup>
---	----------------------------

7) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

## Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea. Straturile separatoare se vor înlătura prin măsuri mecanice adecvate.

Grundul special WAKOL D 3045 este prevăzut pentru utilizarea pe suporturi netede, etanșe. În cazul suporturilor absorbante, utilizați grund de dispersie WAKOL D 3035, concentrat de grund WAKOL D 3040 sau grund poliuretanic WAKOL PU 280, respectiv grund poliuretanic WAKOL PU 235, WAKOL MS 330 Amorsa pe baza de silan. Domeniile de utilizare și timpii de uscare sunt specificați pe normativele respective.

În cazul utilizării WAKOL D 3045 Amorsa specială pe resturi de adeziv vechi rezistente la apă (numai pe șape de ciment sau suporturi neabsorbante, de exemplu, asfalt turnat), suportul nu trebuie să prezinte urme de praf. În zonele disponibile fără resturi aderente de adeziv, este necesară asigurarea unei îmbinări corespunzătoare prin aderență a grundului.

## Prelucrare

Este necesară agitarea corespunzătoare a ambalajului înainte de utilizare. Aplicarea grundului se realizează cu valț pentru grund WAKOL, rola din velur sau material spongios, fiind evitată formarea de acumulări. Aplicarea ulterioară a masei de șpaclu se realizează după uscarea completă a grundului, fiind necesară respectarea timpilor corespunzători de uscare.

## Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ +20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %. În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 09.04.2020, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.