

# WAKOL D 3125 Adeziv fixator pentru PVC

## Informații tehnice


### Domeniul de utilizare

Adeziv sub formă de dispersie conform DIN EN 14259 pentru montarea prin metoda patului de adeziv

- Straturi cu design PVC
- Straturi PVC omogene și eterogene în fâșii și plăci
- Straturi CV

pe suporturi absorbante și neabsorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

### Proprietăți speciale



- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610
- timp de montare foarte lung

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 3) Materiale de montare de dispersie fără solvenți
- 4) Produs din domeniul construcțiilor a fost verificat în privința emisiilor conform principiilor DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Caracterul B polonez pentru produsul din domeniul construcțiilor în conformitate cu EN 14259
- 6) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 7) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

### Date tehnice

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Baza de materii prime:         | Dispersie de acrilat  |
| Timp de ventilație:            | aproximativ 30 minute pe suport absorbant,<br>aproximativ 45 minute pe suport neabsorbant |
| Timpul de așezare în interior: | aproximativ 180 minute  |
| Agent de curățare:             | Apă, înainte ca adezivul să se usuce  |
| Durata de depozitare:          | 12 luni la temperatura încăperii  |
| Temperatura de depozitare:     | nu sub +5°C, sensibil la îngheț   |

Modul de aplicare și consumul<sup>8)</sup>

TKB A1

190 - 220 g/m<sup>2</sup>

Straturi cu design PVC

Straturi PVC omogene și eterogene în fâșii și plăci

Straturi CV

8) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

## Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea.

Șpăcluiți suporturile extrem de denivelate utilizând compuși de compensare Wakol corespunzători. Se vor respecta informațiile tehnice ale grundurilor și materialelor de șpăcluit.

## Prelucrare

Agitați bine adezivul înainte de utilizare. Aplicați uniform pe suport cu șpaclul zimțuit, evitând formarea cuiburilor de adeziv. După timpul de aerisire corespunzător, așezați suportul corect ajustat în poziție de lucru și frecați bine. După scurt timp frecați, după aprox. 1 oră de la montare vălțuiți din nou.

## Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

WAKOL D 3125 Adeziv fixator pentru PVC nu este aprobat pentru montarea straturilor fără PVC. Pentru alternative, vă rugăm să consultați departamentul responsabil cu tehnologia de aplicare.

În zonele cu radiații solare puternice se montează WAKOL PU 270 Adeziv poliuretanic pentru PVC și Cauciuc sau WAKOL MS 550 Adeziv pentru PVC și cauciuc.

Lipiturile în faza de lipire prin contact permit un comportament de imprimare reziduală mai favorabil.

Nu utilizați în zonele cu umiditate crescută.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii

suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 24.08.2021, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.