

WAKOL D 3210 Kontakto

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Adeziv de contact sub formă de dispersie conform DIN EN ISO 22636 pentru montarea

- Pardoseli textile precum straturi tufting, pardoseli din țesătură și din material textil cardat acicular
- straturi PVC omogene și eterogene
- Plinte moi din PVC
- Profile de scări
- Socluri cu mulură concavă
- Straturi CV
- Pardoseli din linoleum
- Straturi din cauciuc natural
- Pereți de deflectare

În procedeul de contact pe suporturi absorbante și neabsorbante pregătite corespunzător.

Proprietăți speciale



- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610
- imediat circulabil
- aderență inițială mare

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 3) Materiale de montare de dispersie fără solvenți
- 4) Produs din domeniul construcțiilor a fost verificat în privința emisiilor conform principiilor DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 6) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime:

Dispersie de acrilat

Timpe de ventilatie:	aproximativ 20 - 50 minute în funcție de capacitatea de absorbție a suportului aproximativ 150 minute în cazul pardoselilor textile puternic structurate, de preferință peste noapte. Pe straturi se poate aplica un prim strat cu până la 24 de ore înainte de montare.	
Timpe de așezare în interior	până la 6 ore	
Agent de curățare:	Apă, înainte ca adezivul să se usuce	
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii	
Temperatura de depozitare:	nu sub +5°C, sensibil la îngheț	

Modul de aplicare și consumul⁷⁾

rolă de velur cu fire scurte	250-350 g/m ²	Straturi PVC Straturi CV Plinte moi din PVC Straturi din cauciuc natural
Pensulă		
rolă de velur cu fire scurte	400-500 g/m ²	Pardoseli textile Linoleum Straturi CV cu parte posterioară din textil cardat Pereți de deflectare
Pensulă		

7) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea.

Se vor respecta informațiile tehnice ale grundurilor și materialelor de șpăcluit.

Straturile utile vechi, de exemplu, plăcile ceramice, straturile de acoperire etc. trebuie să fie îmbinate ferm cu suportul și curățate de grund (degresate), precum și polizate vizibil.

Înainte de montarea pe tencuială de gips, plăci din gips-carton și plăci din fibrogips în zona pereților și soclului, grunduiți cu concentrat de grund WAKOL D 3004 diluat 1:2 cu apă sau cu grund de dispersie WAKOL D 3003. Timpul de uscare cel puțin 2 ore.

Prelucrare

Straturile care se lipesc nu trebuie să prezinte impurități și substanțe care împiedică lipirea. După caz, curățați partea posterioară înainte de aplicarea adezivului.

Cu un dispozitiv de aplicare adecvat, aplicați saturat și uniform pe partea posterioară a stratului și pe suport, evitând formarea cuiburilor de adeziv. Alegeți cantitatea de aplicare

astfel încât să se formeze o peliculă închisă de adeziv. După uscarea adezivului, suprafețele de lipire trebuie să prezinte o peliculă închisă, cu luciu uniform.

În zonele cu tensionare mare, de exemplu, în zona muchiiilor treptelor, adezivul trebuie aplicat cu o pensulă.

În zona scărilor, uscarea se poate scurta, de exemplu, la montarea unei pardoseli textile prin utilizarea unui uscător cu aer fierbinte.

Imediat ce cele două pelicule de adeziv s-au uscat transparent, suportul se așează corect ajustat în poziție de lucru și se bate bine cu un ciocan din cauciuc. Pe straturile montate se poate circula imediat.

Straturile pot fi acoperite preliminar cu WAKOL D 3210 Kontakto cu o zi înainte de montare. În ziua montării, aplicarea adezivului se efectuează numai pe suport și după un timp de aerisire suficient, covoarele de pardoseală acoperite preliminar se lipesc prin procedeul de contact.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 15.01.2024, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.