

WAKOL D 3307 Adeziv pentru PVC

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Adeziv sub formă de dispersie conform DIN EN 14259 pentru montarea

- Straturi PVC omogene și eterogene în fâșii și plăci
- Straturi cu design PVC
- Straturi CV
- Pardoseli textile cu parte posterioară din textil cardat, TR, iută și latex expandat
- Pardoseli din țesătură

pe suporturi absorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

Proprietăți speciale



1)



www.blauer-engel.de/uz113
emissionsarm
lösemittelfrei
in der Wohnumwelt gesundheitlich
unbedenklich

2)



3)



4)



5)



6)



7)

- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610
- corespunde DIN EN 14259

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Marcat cu „Îngerul albastru” pentru materiale de montare cu emisii reduse conform RAL – UZ 113
- 3) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 4) Materiale de montare de dispersie fără solvenți
- 5) Produs din domeniul construcțiilor a fost verificat în privința emisiilor conform principiilor DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 7) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime:

Dispersie de polimeri

Compoziția materialului:

Dispersie de polimeri

Apă

Agenți de umezire, îngroșare, despumare și conservare

materiale de umplură minerale rășini modificate

Timpe de ventilație:

aproximativ 10 - 20 minute

Timpu de așezare în interior:	aproximativ 15 - 20 minute
Agent de curățare:	Apă, înainte ca adezivul să se usuce
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii
Temperatura de depozitare:	nu sub +5°C, sensibil la îngheț

Modul de aplicare și consumul⁸⁾

TKB A2	ca. 330 g/m ²	Straturi PVC Straturi CV
TKB B1	ca. 380 g/m ²	Pardoseli textile cu parte posterioară din textil cardat Pardoseli textile cu parte posterioară din iută Pardoseli textile cu secțiune posterioară din TR
TKB B2	ca. 530 g/m ²	Pardoseli din țesătură Pardoseli textile cu structură posterioară grosieră

8) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea.

Șpăcluiți suporturile neabsorbante și denivelate utilizând compuși de compensare Wakol corespunzători. Se vor respecta informațiile tehnice ale grundurilor și materialelor de șpăcluit.

Prelucrare

Agitați bine adezivul înainte de utilizare. Aplicați uniform pe suport cu șpaclul zimțuit, evitând formarea cuiburilor de adeziv. După timpul de aerisire corespunzător, așezați suportul corect ajustat în poziție de lucru și frecați bine. După un timp scurt, mai frecați o dată.

Protecția muncii și mediului

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pe parcursul prelucrării și uscării asigurați o ventilație optimă! Evitați consumul de alimente, băuturi și fumatul pe parcursul prelucrării produsului. În cazul contactului cu ochii sau pielea, spălați imediat cu apă din abundență. Curățați sculele utilizând apă și săpun imediat după utilizare. Nu permiteți pătrunderea produsului în canalizare, apă sau sol.

Produsul conține izotiazolinon. Pentru informații pentru persoane alergice, apălați +49 (0)6331/8001-311.

Eliminarea ca deșeu

Predați la centrele de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile de material pot fi eliminate în stare uscată ca deșeu menajer.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 13.11.2019, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.