

# WAKOL D 3310 Adeziv pentru mocheta, miros scăzut

## Informații tehnice

### Domeniul de utilizare

Adeziv sub formă de dispersie conform DIN EN ISO 22636 pentru montarea

- Pardoseli din țesătură
- Pardoseli din material textil cardat acicular
- straturilor cu smocuri, cu parte posterioară din textil cardat, TR, iută și latex expandat pe suporturi absorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

### Proprietăți speciale



- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610
- miros scăzut conform RAL UZ 113
- testat conform DIN ISO 16000-28

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Marcat cu „Îngerul albastru” pentru materiale de montare cu emisii reduse conform RAL – UZ 113
- 3) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 4) Materiale de montare de dispersie fără solvenți
- 5) Produs din domeniul construcțiilor a fost verificat în privința emisiilor conform principiilor DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Caracterul B polonez pentru produsul din domeniul construcțiilor în conformitate cu EN 14259
- 7) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 8) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

### Date tehnice

Baza de materii prime:	Dispersie de polimeri
Compoziția materialului:	Dispersie de polimeri Apă Agenți de umezire, îngroșare, despumare și conservare materiale de umplură minerale
Timpe de ventilație:	după aproximativ 5 - 10 minute în funcție de zimișii șpaclului, suport și strat

Timpul de așezare în interior:	aproximativ 20 - 25 minute
Agent de curățare:	Apă, înainte ca adezivul să se usuce
Temperatura de depozitare:	nu sub +5°C, sensibil la îngheț
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii

Modul de aplicare și consumul<sup>9)</sup>

TKB B1	400 - 450 g/m <sup>2</sup>	Straturi cu smocuri, cu parte posterioară din textil cardat, TR, iută și latex expandat
TKB B2	475 - 525 g/m <sup>2</sup>	Straturi cu smocuri, cu structură posterioară grosieră Pardoseli din țesătură Pardoseli din textil cardat acicular

9) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

## Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea.

Șpäcluiți suporturile neabsorbante și denivelate utilizând compuși de compensare Wakol corespunzători. Se vor respecta informațiile tehnice ale grundurilor și materialelor de șpäcluit.

## Prelucrare

Agitați bine adezivul înainte de utilizare. Aplicați uniform pe suport cu șpaclul zimțuit, evitând formarea cuiburilor de adeziv. După timpul de aerisire corespunzător, așezați suportul corect ajustat în poziție de lucru și frecați bine. După un timp scurt, mai frecați o dată.

Așezați greutatea pe marginile extrem de încăpățănate ale stratului până ce adezivul face priză.

După uscarea completă, WAKOL D 3310 Adeziv pentru mocheta, miros scăzut este inodor.

## Protecția muncii și mediului

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pe parcursul prelucrării și uscării asigurați o ventilație optimă! A se purta manșete de protecție. Evitați consumul de alimente, băuturi și fumatul pe parcursul prelucrării produsului. În cazul contactului cu ochii sau pielea, spălați imediat cu apă din abundență. Curățați sculele utilizând apă și săpun imediat după utilizare. Nu permiteți pătrunderea produsului în canalizare, apă sau sol.

Produsul conține izotiazolinon. Pentru informații pentru persoane alergice, apălați +49 (0)6331/8001-311.

## Eliminarea ca deșeu

Predați la centrele de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile de material pot fi eliminate în stare uscată ca deșeu menajer.

## Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %. În caz de climat rece, încălziți la timp adezivul în încăperea încălzită.

Pentru montarea pardoselilor textile cu parte posterioară spongioasă din PUR, utilizați adezivul WAKOL D 3320.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 16.01.2024, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.