

WAKOL D 3320 Adeziv pentru PVC

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Adeziv sub formă de dispersie pentru montarea

- Straturi cu design PVC
- Straturi din cauciuc natural omogene cu grosimea până la 2,5 mm
- Straturi din cauciuc natural eterogene cu grosimea până la 4 mm
- Pardoseli textile echipate cu PVC, PUR sau latex

pe suporturi absorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

- Straturi PVC omogene și eterogene în fâșii și plăci
- Straturi CV

pe suporturi absorbante și neabsorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

Proprietăți speciale



- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610
- timp lung de așezare în interior

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMI CODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 3) Materiale de montare de dispersie fără solvenți
- 4) Produs din domeniul construcțiilor a fost verificat în privința emisiilor conform principiilor DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Caracterul B polonez pentru produsul din domeniul construcțiilor în conformitate cu EN 14259
- 6) Produs de dotare a navei conform directivei 2014/90/UE, organismul notificat 0736, modulele B și D. Declarația de conformitate este disponibilă pe www.wakol.de
- 7) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 8) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime:

Dispersie de acrilat

Timp de ventilație:

aproximativ 5 - 20 minute pe suport absorbant,
aproximativ 30 - 40 minute pe suport neabsorbant

Timpul de așezare în interior:	aproximativ 30 - 50 minute
Agent de curățare:	Apă, înainte ca adezivul să se usuce
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii
Temperatura de depozitare:	nu sub +5°C, sensibil la îngheț

Modul de aplicare și consumul⁹⁾

TKB A1	250 - 280 g/m ²	Straturi CV
TKB A2	300 - 350 g/m ²	Straturi cu design PVC Straturi PVC omogene și eterogene în fâșii și plăci Straturi CV Straturi din cauciuc natural
TKB B1	400 - 450 g/m ²	Pardoseli textile cu echipare PVC sau PUR Pardoseli textile cu elemente de latex

9) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea.

Șpăcluiți suporturile extrem de denivelate utilizând compuși de compensare Wakol corespunzători. Se vor respecta informațiile tehnice ale grundurilor și materialelor de șpăcluit.

Montați straturile PVC și CV pe suporturile neabsorbante prin procedeul de lipire prin contact. Lipiturile în faza de lipire prin contact permit un comportament de imprimare reziduală mai favorabil.

Prelucrare

Agitați bine adezivul înainte de utilizare. Aplicați uniform pe suport cu șpaclul zimțuit, evitând formarea cuiburilor de adeziv. După timpul de aerisire corespunzător, așezați suportul corect ajustat în poziție de lucru și frecați bine. După un timp scurt, mai frecați o dată.

Straturile din cauciuc natural și straturile design din PVC trebuie să fie montate în general în faza de lipire umedă, după aproximativ 1 oră după montare mai vâlțuiți o dată.

În cazul suporturilor neabsorbante așteptați cu așezarea în poziție de lucru a stratului până la începerea fazei de lipire prin contact. După un timp scurt, mai frecați o dată.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și

umiditatea relativă a aerului de 50 %. În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 14.12.2021, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.