

WAKOL PS 205 Rasina pentru reparatii

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Rășină pe bază de silicați, cu două componente, cu întărire rapidă, modificată pe bază de polimeri

- pentru reabilitarea de fisuri în șape
- pentru lipirea de plinte fixate cu ajutorul cuielor, a profilurilor metalice și a pietrei artificiale, respectiv naturale

pe substraturi absorbante și neabsorbante în zona interioară.

Proprietăți speciale



1)



2)



3)



4)



5)

- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610
- nu este necesară nicio unealtă de amestecare
- miros propriu aproape insesizabil

1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse

2) Clasa de emisii conform legislației franceze

3) Inutilizabil, deoarece comportamentul la emisii este semnificativ mai bun comparativ cu GISCODE S 0,5

4) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală

5) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime: rășină pe bază de silicați cu polimeri modificați

Raportul de amestec: 1 : 1 părți volumice

Temperatura:	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C
Timpul de prelucrare:	aproximativ 13 min.	aproximativ 10 min.	aproximativ 8 min.	aproximativ 7 min.
Timpul de întărire:	aproximativ 40 min.	aproximativ 30 min.	aproximativ 22 min.	aproximativ 18 min.

Modul de aplicare: cu ajutoraj de pulverizare pentru fisuri și rosturi aparente

	cu șpaclu zimțat pentru lucrări de lipire
	Zimții variază în funcție de conformația materialelor de lipit.
Consumul:	în funcție de volumul lucrărilor de reparații
Agent de curățare:	Lavete pentru curățare WAKOL RT 5960 în stare proaspătă
Temperatura de depozitare:	depozitare într-un loc răcoros însă nu sub +10 ° C
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii
GISCODE:	inutilizabil

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără impurități și substanțe care împiedică lipirea. Straturile separatoare se vor înlătura prin măsuri mecanice adecvate.

Prelucrare

Repararea fisurilor de la nivelul șapelor: Fisurile din șapă sunt extinse în formă de pană și sunt curățate de praf. În cazul fisurilor de dimensiuni mai ridicate, în special, în măsura în care acestea parcurg întreaga șapă, vor fi realizate în mod suplimentar, la distanța de 30 - 50 cm, secțiuni transversale și elemente de fixare a arborilor, pentru a asigura îmbinarea prin contact a secțiunilor de șapă.

Componenta B a rășinii pentru reparații WAKOL PS 205 se toarnă în sticlă cu componenta A. După închiderea sticlei, aceasta se agită cu putere timp de minimum 15 secunde până când se obține o culoare uniformă și nu mai există striții. Scurtați cu un cuțit vârful ajutorul de pulverizare.

Rășina pentru reparații amestecată este turnată în rosturi, iar suprafața este netezită. Înainte de întărire este necesară dispersarea de cuarțos WAKOL S 28 pe suprafață.

Lucrările de lipire: Aplicați rășina pentru reparații WAKOL PS 205 cu ajutorul unui șpaclu zimțat corespunzător pe substrat pentru a evita formarea de cuiburi de adeziv. Alegeți un șpaclu zimțat astfel încât secțiunea posterioară a materialelor care urmează să fie lipite să fie acoperită integral. Îmbinați și presați corespunzător imediat componentele prevăzute pentru lipire. Materialele lipite trebuie menținute în contact pe parcursul procesului de întărire și, dacă este necesar, trebuie să fie

Pentru lucrările de lipire ar putea fi necesară o consistență păstoasă a rășinii pentru reparații. În acest caz, rășina pentru reparații WAKOL PS 205 trebuie lăsată să acționeze doar pentru o durată redusă de timp. În numai câteva minute se înregistrează o creștere a vâscozității, iar aceasta atinge o consistență optimă pentru efectuarea lucrării de lipire.

Indicații importante

Nu este permisă prelucrarea la temperaturi mai mici de +15 °C și se impune respectarea temperaturii minime de depozitare de +10 °C. În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Nu este permisă în nicio situație acoperirea la nivelul șantierului a rosturilor de dilatație.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 04.11.2019, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.