

WAKOL MS 245 Montinator

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Adeziv elastic pentru montaj, cu 1 componentă, pentru lipirea

- Materiale lemnoase
- Metale
- Materiale plastice
- Beton
- Piatră
- Plăci decorative
- Lambriu de perete
- Panouri
- baghetelor din lemn

Proprietăți speciale



1)



2)



3)

- revopsibil după întărire
- cu întărire rapidă
- stabil
- cu întărire la umiditate
- prelucrare ușoară

1) Clasa de emisii conform legislației franceze

2) Materiale de montare, cu conținut de metoxisilan

3) Fără solvenți conform definiției Asociației industriale pentru fabricarea adezivilor e.V., precum și TRGS 610

Date tehnice

Baza de materii prime:

Polimer hibrid MS

Agent de curățare:

WAKOL RV 105 diluant pe bază de neopren,
înainte ca adezivul să se întărească

Timp deschis:

5 - 10 minute

Timpu de întărire:	Strat de 2,5 mm - 24 de ore
Stabilitatea la temperatură:	-40 °C până la +90 °C în stare întărită
Modul de aplicare:	cu pulverizator cu cartuș adecvat
Temperatura de depozitare:	între +5 °C și +25 °C, se va proteja împotriva căldurii excesive
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii
Identificatorul conform ordonanței privind substanțele periculoase:	consultați fișa cu date privind siguranța

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Substraturile care urmează a fi lipite trebuie să fie fără praf, unsoare și ulei, și să fie ferme și portante. Dacă este necesar, șlefuiți-le în prealabil.

Prelucrare

WAKOL MS 245 Montinator aplicați sub formă de cordon pe substraturile care urmează a fi lipite și îmbinați-le între ele în intervalul de timp deschis.

Indicații importante

Adecvat în special pentru parchet, plinte, profile de scări, margini de îmbinare, trepte de reparație, precum și pentru închiderea rosturilor de legătură.

Prelucrarea WAKOL MS 245 Montinator la temperaturi de sub +5 °C și de peste +40 °C este interzisă.

Ca urmare a multitudinii de lacuri și vopsele existente pe piață, recomandăm încercări prealabile. Lacul se va aplica în interval de 4 ore pe substanța de etanșare.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 06.04.2020, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.