

WAKOL MS 246 StarMonti

Informații tehnice


Domeniul de utilizare

Adeziv elastic pentru montaj, cu 1 componentă, pentru lipirea

- Plinte din material plastic
- Plinte din lemn
- Materiale lemnoase
- Metale

pe suporturi absorbante și neabsorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

Proprietăți speciale



- cu întărire rapidă
- stabil
- cu întărire la umiditate
- prelucrare ușoară

- 1) Clasa de emisii conform legislației franceze
2) Materiale de montare, cu conținut de metoxisilan

Date tehnice

Baza de materii prime:	Polimer cu silan modificat
Agent de curățare:	Lavete pentru curățare WAKOL RT 5960 înainte ca adezivul să facă priză
Timp deschis:	5 - 10 minute
Modul de aplicare:	cu o seringă cu pungă tubulară adecvată
Timpul de întărire:	Strat de 2,5 mm - 24 de ore
Temperatura de depozitare:	între +5 °C și +25 °C, se va proteja împotriva căldurii excesive
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Substraturile care urmează a fi lipite trebuie să fie fără praf, unsoare și ulei, și să fie ferme și portante. Dacă este necesar, șlefuiți-le în prealabil.

Prelucrare

WAKOL MS 246 StarMonti aplicați sub formă de cordon pe substraturile care urmează a fi lipite și îmbinați-le între ele în intervalul de timp deschis.

Indicații importante

Prelucrarea WAKOL MS 246 StarMonti la temperaturi de sub +5 °C și de peste +40 °C este interzisă.

Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %. În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 06.10.2023, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.