

WAKOL MS 550 Adeziv pentru PVC si cauciuc

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Adeziv MS, monocomponent, conform DIN EN 14259 pentru montarea

- Straturi PVC omogene și eterogene în fâșii și plăci
- Straturi cu design PVC
- Straturi CV
- straturilor din cauciuc natural în fâșii și plăci
- Pardoseli din material textil cardat acicular
- Pardoseli din linoleum
- straturilor din plută PVC conform DIN EN 655
- covorașelor de reținere a murdăriei
- straturilor de gazon artificial

pe suporturi absorbante și neabsorbante pregătite corespunzător în zona interioară și exterioară.

Proprietăți speciale



1)



2)



3)



4)



5)



6)

- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610
- corespunde DIN EN 14259
- adecvat pentru sarcini grele
- rezistent la umiditate

1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse

2) Clasa de emisii conform legislației franceze

3) Materiale de montare, cu conținut de metoxisilan

4) Produs din domeniul construcțiilor a fost verificat în privința emisiilor conform principiilor DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens

5) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală

6) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime:

Polimer cu silan modificat

Timpe de ventilatie:	0 - 20 minute
Timpele de așezare în interior:	aproximativ 35 minute
Timpele de priză:	24 - 48 ore
Agent de curățare:	Lavete pentru curățare WAKOL RT 5960 înainte ca adezivul să facă priză
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii
Temperatura de depozitare:	nu este sensibil la îngheț

Modul de aplicare și consumul⁷⁾

TKB A1	300 - 350 g/m ²	Straturi cu design PVC Straturi PVC Straturi CV Straturi din cauciuc natural
TKB A2	370 - 420 g/m ²	Straturi cu design PVC Straturi PVC Straturi CV Straturi din cauciuc natural plută PVC Covorașe de reținere a murdăriei, cu parte posterioară netedă
TKB B1	430 - 480 g/m ²	Straturi din cauciuc natural cu parte posterioară șlefuită, cu grosimea > 3,2 mm Covorașe de reținere a murdăriei, cu parte posterioară structurată Pardoseli din linoleum
TKB B2	520 - 580 g/m ²	Pardoseli din textil cardat acicular Covorașe de reținere a murdăriei, cu parte posterioară structurată Straturi de gazon artificial

7) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăpere trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea.

Șpăcluiți suporturile neregulate cu șape autonivelante corespunzătoare. Se vor respecta informațiile tehnice ale grundurilor și materialelor de șpăcluit.

Prelucrare

Aplicați uniform pe suport cu șpaclul zimțuit, evitând formarea cuiburilor de adeziv. Așezați suportul în poziție de lucru în cadrul timpului de așezare în interior și aveți în vedere ca partea posterioară a suportului să fie umectată suficient cu adeziv.

Pe suporturile neabsorbante este necesară o umiditate relativă a aerului de cel puțin 50%. Pregătiți alternativ suprafața cu material de șpăcluit Wakol adecvat. Aplicați adezivul pe suport cu zimții corespunzători și așezați stratul în poziție de lucru abia după începerea formării pielii. Umectarea completă a stratului trebuie să fie asigurată în permanență. La temperatura încăperii și podelei de +20 °C și umiditatea relativă a aerului de aproximativ 65%, fereastra de timp pentru așezarea în poziție de lucru începe după aproximativ 20 - 30 de minute.

La montarea produselor sub formă de fâșii se recomandă un timp de aerisire a adezivului de aproximativ 10 - 20 min., pentru a minimiza strivirile la patul de adeziv.

Vălțuiți fâșiile exclusiv transversal față de direcția de montare pornind dintr-o parte. Frecați plăcile ceramice prin intermediul unei mistrii cu presiune ușoară.

Vălțuiți straturile încă o dată după aproximativ 30 - 60 min.

Pe suprafețele montate nu se va circula în primele 4 - 6 ore.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

În caz de climat rece, încălziți la timp adezivul în încăperea încălzită.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 10.11.2020, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.