

# WAKOL PU 215 Adeziv pentru parchet

## Informații tehnice

### Domeniul de utilizare

Adeziv poliuretanic, bicomponent, conform DIN EN ISO 17178 pentru montarea rezistentă la forfecare a

- Lamparchet 10 mm din lemn masiv conform DIN EN 13227
- Parchet tip mozaic conform DIN EN 13488
- Parchet lamelar așezat pe muchie conform DIN EN 14761
- Parchet tip baghetă conform DIN EN 13226
- Parchet multistrat conform DIN EN 13489
- Pardoseli din lemn masiv conform DIN EN 13226 și DIN EN 13990
- Pavaj din pavele din lemn RE/WE conform DIN 68702

pe suporturi absorbante și neabsorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

### Proprietăți speciale



- 1) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 2) Inutilizabil, deoarece comportamentul la emisii este semnificativ mai bun comparativ cu GISCODE S 0,5
- 3) Caracterul B polonez pentru produsul din domeniul construcțiilor în conformitate cu EN ISO 17178
- 4) Garanție legală Connected Systems în sistem cu lacurile LOBADUR și uleiurile LOBASOL avizate de Loba. Accesați <https://www.loba.de/en/products/connected-systems/>
- 5) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 6) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

### Date tehnice

Baza de materii prime:	Poliuretan
Raportul de amestec:	10,7 părți în greutate componenta A + 1 părți în greutate componenta B
Timpe de ventilație:	fără
Timpe de așezare în interior:	aproximativ 90 minute
Timpe de așteptare:	aproximativ 80 minute
Timpe de priză:	aproximativ 24 ore

Tratamentul suprafeței:	cel mai devreme după 24 ore
Agent de curățare:	Lavete pentru curățare WAKOL RT 5960 înainte ca adezivul să facă priză
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii
Temperatura de depozitare:	nu sub +5°C, sensibil la îngheț
GISCODE:	Pentru informații despre produs, accesați <a href="http://www.wingis.de">www.wingis.de</a>

#### Modul de aplicare și consumul<sup>7)</sup>

TKB B3	850-1050 g/m <sup>2</sup>	Parchet tip mozaic parchet prefabricat de format mic
TKB B5	750-950 g/m <sup>2</sup>	parchet prefabricat de format mare
TKB B11	1050-1250 g/m <sup>2</sup>	Lamparchet Parchet lamelar așezat pe muchie Parchet tip baghetă parchet prefabricat de format mic Pavaj din pavele din lemn
TKB B13	1150-1350 g/m <sup>2</sup>	parchet tip baghetă de format mare parchet prefabricat de format mare Pardoseli din lemn masiv
TKB B15	1400-1500 g/m <sup>2</sup>	parchet multistrat de format mare Pardoseli din lemn masiv

7) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

## Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea. Tratați preliminar mecanic șapele de sulfat de calciu conform prescripțiilor producătorului, respectiv conform normelor și normativelor valabile și aspirați bine.

Noi recomandăm ca șapele cu încălzire integrată prin pardoseală să fie grunduite. Respectați timpul de uscare al grundului.

## Prelucrare

Lăsați să se scurgă complet conținutul din ambalajul cu agent de întărire în ambalajul cu rășină și amestecați intens cele două componente cu un malaxor adecvat timp de cel puțin 3 minute până când se formează o nuanță de culoare unitară și nu mai există dungi.

Aplicarea adezivului se realizează uniform cu șpaclul zimțat, evitându-se formarea cuiburilor de adeziv. Introduceți imediat prin glisare parchetul și apăsați bine. Asigurați o umectare suficientă a părții inferioare a lemnului.

Pe suprafețele montate nu se va circula în primele 4 - 6 ore.

Șlefuirea și sigilarea parchetului se poate realiza după priza completă, în condiții de climă conform prescripțiilor, după 24 de ore

După folosire, curățați sculele imediat cu lavete de curățare WAKOL RT 5960. După ce face priză, adezivul mai poate fi înlăturat doar mecanic.

## Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Produsele din lamparchet din lemn masiv nu trebuie să depășească raportul grosime/lățime de 1:5.

Îndepărtați complet petele de pe suprafețele sigilate cu ajutorul lavetelor de curățare WAKOL RT 5960 înainte ca adezivul să facă priză. Resturile de adeziv uscate mai pot fi îndepărtate doar mecanic.

Parchetul în varianta stejar gazat cu amoniac trebuie să fie inodor înainte de montare.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 15.07.2021, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.