

WAKOL A 850 Sapa pentru reparatii

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Material de șpăcluit stabil, rapid pe bază de sulfat de calciu pentru compensarea diferențelor de nivel în grosimi ale stratului cuprinse între 0 - 20 mm neîntins și 40 mm întins la

- compensarea grosieră a diferențelor de nivel
- Șpăcluirea de trepte de scări
- Egalizarea îmbinărilor de uși
- Lucrări de reparații pentru avarii de ampoare la nivelul șapelor

în zona interioară.

WAKOL A 850 Sapa pentru reparatii poate fi prelucrat în combinație cu aditivul de plastifiere WAKOL D 3060, pentru detalii, consultați informațiile tehnice cu privire la adaosul de plastifiere WAKOL D 3060.

Proprietăți speciale



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)

- adecvat pentru rolele de scaun începând cu o grosime a stratului de 1 mm
- sub parchet începând cu o grosime de 2 mm a stratului
- stabil

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Marcat cu „Îngerul albastru” pentru materiale de montare cu emisii reduse conform DE – UZ 113
- 3) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 4) Materiale de șpăcluit pe bază de sulfat de calciu, puternic alcaline
- 5) Corespunde cerințelor Comunității Europene
- 6) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 7) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime:

Sulfat de calciu

Ciment (cu conținut redus de crom)

Compoziția materialului:

pulberi de polimeri redispersabili

materiale de umplură minerale

Grosimea de aplicare:	Aditivi prelucrare neîntinsă până la 20 mm prelucrare întinsă 10 - 30 mm cu adaosuri cu o greutate de până la maximum WAKOL S 25 Nisip de quarz % (material extensibil: 65 sau nisip cuarțos 0 - 3 mm) și 20 - 40 mm cu adaosuri cu o greutate de până la maximum 100% (material extensibil: WAKOL S 25 Nisip de quarz sau nisip cuarțos 0 - 3 mm)
Necesarul de apă:	ca. 5,0 Liter Wasser + 20 kg WAKOL A 850
Timpul de prelucrare:	aproximativ 15 minute
Posibilitatea de acces cu piciorul:	după aproximativ 30 minute
Capacitatea de respăcluire:	după aproximativ 30 minute
Timpul de obținere a stării pregătite pentru montare:	după aproximativ 4 ore
Durata de depozitare:	12 luni; depozitare într-un loc răcoros și uscat, sacii desfăcuți se vor închide etanș și conținutul se va prelucra cât mai curând posibil
Clasificarea conform EN 13813:	CA-C30-F7

Modul de aplicare și consumul⁸⁾

Șpaclu grosime a stratului de aproximativ 1,4 kg/m²/mm

8) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea. Straturile separatoare se vor înlătura prin măsuri mecanice adecvate.

Șapele de ciment, șapele de sulfat de calciu, betonul și celelalte suporturi absorbante se vor grundui cu concentrat de grund WAKOL D 3004, diluat 1:2 cu apă sau cu grund de dispersie WAKOL D 3003. Respectați timpii de uscare a grundurilor.

Șapele de asfalt turnat noi, presărate cu nisip, nu necesită grunduire. Grunduiți șapele de asfalt turnat folosite și necorespunzător presărate cu nisip conform normei, precum și suporturile vechi cu resturi de adeziv vechi, rezistente la apă cu concentrat de grund WAKOL D 3004, diluat 1:1 cu apă sau cu grund de dispersie WAKOL D 3003.

Prelucrare

WAKOL A 850 Sapa pentru reparatii se amestecă într-un recipient curat de malaxare cu aproximativ 5,0 l de apă curată, rece, de la rețeaua de alimentare, cu evitarea formării de bulgări. Turația malaxorului trebuie să fie de maximum 600 rot/min. Aplicați uniform masa amestecată cu ajutorul mistriei sau mistriei de netezire, respectând grosimea dorită a stratului la nivelul substratului. Înainte de începerea lucrărilor de șpăcluire, verificați dacă este disponibilă o bandă laterală cu dimensiuni suficiente.

Dacă este necesară o a doua șpăcluire, este necesară acoperirea primului strat uscat cu concentratul de grund WAKOL D 3004, diluat în proporție de 1:2 cu apă sau cu grund de dispersie WAKOL D 3003. După un interval suficient de uscarea de 30 minute pentru materialele de șpăcluit Wakol pe bază de sulfat de calciu, respectiv 60 minute pentru material de șpăcluit Wakol pe bază de ciment, poate fi efectuată a doua aplicare a materialului de șpăcluit.

Feriți de expunerea directă la soare și curent de aer stratul de șpăcluire aflat în faza de formare a prizei.

Protecția muncii și mediului

Nu permiteți accesul copiilor la materialele de montare proaspete! Pe parcursul prelucrării și uscării asigurați o ventilație optimă! Purtați mănuși de protecție impermeabile, robuste, ochelari de protecție și pantaloni lungi! Evitați consumul de alimente, băuturi și fumatul pe parcursul prelucrării produsului. Evitați contactul îndelungat al pielii cu materialul de montare. Curățați imediat temeinic cu apă porțiunile afectate ale pielii. Cu cât materialul de montare proaspăt rămâne mai mult timp pe piele, cu atât este mai mare pericolul de producere a unor leziuni grave ale pielii. Dacă materialul de montare intră în contact cu ochii, spălați-i imediat cu multă apă și consultați un oftalmolog. Curățați sculele imediat după utilizare. Nu permiteți pătrunderea produsului în sistemele de canalizare, apă sau sol.

Pentru informații pentru persoane alergice, apălați +49 (0)6331/8001-311.

Eliminarea ca deșeu

Predați la centrele de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile de material pot fi eliminate în stare uscată ca deșeu menajer.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ +20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %. În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Grosimea admisă a stratului pe asfalt turnat (IC10 und IC15) este de maximum 15 mm.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 03.07.2023, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.