

WAKOL Z 615 Sapa autonivelanta universală

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Compuși de compensare care generează un producere scăzută de praf, cu nivel redus de tensionare, pe bază de ciment pentru egalizarea diferențelor de nivel în grosimi de strat cuprinse între 1 - 10 mm nediluat, între 10 - 30 mm diluat sub

- Pardoseli textile
- straturi elastice
- Parchet (grosimea stratului de minimum 2 mm)
- Covoare de pardoseală din plută
- solicitări ridicate (grosime de minimum 3 mm a stratului)

în zona interioară.

WAKOL Z 615 Sapa autonivelanta universală poate fi prelucrat în combinație cu aditivul de plastifiere WAKOL D 3060, pentru detalii, consultați informațiile tehnice cu privire la adaosul de plastifiere WAKOL D 3060.

Proprietăți speciale



- adecvat pentru rolele de scaun începând cu o grosime a stratului de 1 mm
- adecvat pentru sarcini grele începând cu o grosime a stratului de 3 mm
- adecvat pentru utilizarea directă în combinație cu un tratament al suprafeței
- pot fi raclate
- pot fi pompate
- fără cromat conform REACH
- cu autonivelare

1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse

2) Clasa de emisii conform legislației franceze

3) Produse cu conținut de ciment, fără cromat

4) Corespunde cerințelor Comunității Europene

5) Produs de dotare a navei conform directivei 2014/90/UE, organismul notificat 0736, modulele B și D. Declarația de conformitate este disponibilă pe www.wakol.de

6) Garanție legală Connected Systems în sistem cu produsele avizate de LOBA pentru tratamentul suprafeței materialelor de șpăcluit. Consultați <https://www.loba.de/en/products/connected-systems/>

7) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală

8) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime:	Ciment special/amestec de cuarț cu adaosuri speciale de material plastic
Grosimea de aplicare:	prelucrare neîntinsă până la 1 - 10 mm prelucrare întinsă de la 10 până la 30 mm
Necesarul de apă:	prelucrare neîntinsă până la 10 mm aproximativ 6,25 - 6,5 litri de apă + 25 kg WAKOL Z 615 prelucrare întinsă până la 30 mm aproximativ 6,5 - 6,75 litri de apă + 25 kg WAKOL Z 615 + 16 kg nisip 0 - 3 mm
Timpu de prelucrare:	aproximativ 20 minute
Posibilitatea de acces cu piciorul:	după aproximativ 2 ore
Timpu de obținere a stării pregătite pentru montare:	grosime a stratului de până la 3 mm după 12 ore grosime a stratului de până la 5 mm după 24 ore grosime a stratului de până la 10 mm după 48 ore grosime a stratului de până la 15 mm după 72 ore grosime a stratului de până la 30 mm după 6 zile
Durata de depozitare:	6 luni; depozitare într-un loc răcoros și uscat, sacii desfăcuți se vor închide etanș și conținutul se va prelucra cât mai curând posibil

Modul de aplicare și consumul⁹⁾

Șpaclu sau racletă aproximativ 1,5 kg/m²/mm

9) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea. Straturile separatoare se vor înlătura prin măsuri mecanice adecvate.

Șapele de ciment, șapele de sulfat de calciu, betonul și celelalte suporturi absorbante se vor grundui cu concentrat de grund WAKOL D 3040, diluat 1:2 cu apă sau cu grund de dispersie WAKOL D 3035. Respectați timpii de uscare a grundurilor.

Șapele de asfalt turnat noi, presărate cu nisip, nu necesită grunduire. Grunduiți șapele de asfalt turnat folosite și necorespunzător presărate cu nisip conform normei, precum și suporturile vechi cu resturi de adeziv vechi, rezistente la apă cu concentrat de grund WAKOL D 3040, diluat 1:1 cu apă sau cu grund de dispersie WAKOL D 3035.

Prelucrare

WAKOL Z 615 Sapa autonivelanta universală se amestecă într-un recipient curat de malaxare cu aproximativ 6,25 - 6,5 l de apă curată, rece, de la rețeaua de alimentare, cu evitarea formării de bulgări. Turația malaxorului trebuie să fie de maximum 600 rot/min. Lăsați masa să se lege timp de aproximativ maximum 2 - 3 minute și amestecați din nou pentru scurt timp. Aplicați uniform masa amestecată cu ajutorul mistriei, mistriei de netezire sau racletei, respectând grosimea dorită a stratului la nivelul substratului.

Înainte de începerea lucrărilor de șpăcluire, verificați dacă este disponibilă o bandă laterală cu dimensiuni suficiente.

Ferțiți de expunerea directă la soare și curent de aer stratul de șpăcluire aflat în faza de formare a prizei.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ +20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %. În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Pe suporturi neabsorbante 2 mm este necesară respectarea grosimii minime a stratului.

La efectuarea lucrărilor de șpăcluire cu o grosime de 5 mm a stratului pe șape legate cu sulfat de calciu, este permisă doar utilizarea grundului poliuretanic WAKOL PU 280. Vă rugăm să utilizați o fișă de date corespunzătoare.

Grosimea admisă a stratului pe asfalt turnat (IC10 și IC15) este de maximum 5 mm, pentru grosimi superioare ale stratului se va utiliza WAKOL A 830 Masă de egalizare. Pentru aplicarea de mase de șpaclu pe suporturi din lemn fixate prin înșurubare sau lipite este admisă utilizarea exclusivă a compușilor de compensare, cu producere scăzută de praf WAKOL Z 615, compușilor de compensare WAKOL Z 625 sau a compușilor de compensare WAKOL Z 630 în sistemul cu fibre de armare WAKOL AR 114. WAKOL Z 615 Sapa autonivelanta universală înainte de montarea parchetului nu este permisă șlefuirea, pentru a se obține o aderență optimă.

În cazul utilizării pe post de planșeu, trebuie aplicat un tratament adecvat al suprafeței.

Recomandăm utilizarea de produse Loba marcate cu Connected Systems pentru materiale de șpăcluit.

Pentru detalii privind prelucrarea materialului de șpäcluit în cazul utilizării ca planșeu, contactați în prealabil departamentul responsabil cu tehnologia de aplicare.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 05.01.2021, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.