

# WAKOL D 3310 Клей для ковровых покрытий, без запаха

## Технические Информации

### Область применения

Дисперсионный клей соответствующий германскому стандарту DIN EN ISO 22636 для укладки

- Тканый кавролин
- Иглопробивной ковролин
- Иглопрошивные покрытия с подкладным слоем из нетканого материала, разделителя, джута или вспененного латекса

на соответствующим образом подготовленные впитывающие основания во внутренних помещениях

### Особые свойства



- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610
- малый запах в соответствии с DIN RAL UZ 113
- испытано в соответствии с DIN ISO 16000-28

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) промаркирована „голубым ангелом“ как материал для укладки с низким уровнем выделений по RAL – UZ 113
- 3) класс эмиссии по французскому законодательству
- 4) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
- 5) Эмиссионный проверенный строительный объект по принципам DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Польская маркировка «B» для строительных материалов в соответствии с EN 14259
- 7) Подходит для полов с подогревом
- 8) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

### Технические характеристики

Сырьевая основа:	Полимерная дисперсия
Состав материала:	Полимерная дисперсия Вода Сетка, загуститель, пеногаситель и консерванты

	Минеральные наполнители	
Время выдержки:	примерно через 5 - 10 минут в зависимости от мастерка, основания пола и покрытие	
Время укладки:	примерно 20 - 25 минут	
Чистящее средство:	вода, прежде чем клей высохнет	
Температура при хранении:	не ниже +5 °С, чувствительность к морозу	
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре	

Способ нанесения и расход <sup>9)</sup>

TKB B1	400 - 450 г/м <sup>2</sup>	Иглопрошивные покрытия с подкладным слоем из нетканого материала, разделителя, джута или вспененного латекса Звукоизоляционные напольные покрытия Wakol
TKB B2	475 - 525 г/м <sup>2</sup>	Иглопрошивные покрытия с грубой тыльной стороной Ковролин иглопробивной Ковролин

9) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

## Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию.

Не впитывающие и не ровные основания обработать с подходящими нивелирующими массами Wakol. Технические информации грунтовок и нивелирующих масс необходимо соблюдать.

## Обработка

Клей перед применением тщательно перемешать. Наносить на основание равномерно с помощью зубчатого шпателя. При этом избыток клея следует избегать. Покрытия после времени выдержки уложить и прикатать. Через некоторое время произвести дополнительную притирку.

В случаи приподнятых углов покрытия необходимо придавить покрытие весом до истечения времени застывания клея.

После полного высыхания WAKOL D 3310 Клей для ковровых покрытий, без запаха имеет нейтральный запах.

## Охрана труда и окружающей среды

Хранить в недоступном для детей месте. На время обработки и сушки обеспечить хорошее проветривание! Носить защитные перчатки. Не следует есть, пить и курить во время работы с продуктом. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть пораженные места водой. Чистку инструментов производить мылом и водой сразу же после применения. Не сливать в канализацию, в водоемы или в грунт.

Продукт содержит изотиазолиноны. Информацию для аллергиков можно получить по тел. +49 (0)6331/8001-311.

## Утилизация

На вторичную переработку сдавать только пустую тару. Остатки материала после высушивания могут выбрасываться в бытовой мусор.

## Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности. Клей в холодную погоду следует акклиматизировать в отапливаемом помещении.

Для укладки текстильных покрытий с вспенимом основанием применять WAKOL D 3320 Клей для ПВХ.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

С появлением этой технической информации от 16.01.2024 все предыдущие версии теряют свою силу.