

WAKOL D 3313 Клей PVC free

Технические Информации

Область применения

Дисперсионный клей соответствующий германскому стандарту DIN EN 14259 для укладки

- Рулонных, планочных и плиточных напольных покрытий без ПВХ на основе полиуретана (PU)/полиолефинов и их сополимеров (PO) или с тыльной стороной из нетканого материала
- гомогенные и гетерогенные ПВХ покрытия в рулонах и листах
- Дизайнерский ПВХ в плитках и планках
- Виниловые покрытия

на соответствующим образом подготовленные впитывающие основания во внутренних помещениях

Особые свойства



- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610
- соответствует DIN EN 14259
- не сдавливается под нагрузкой

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
- 4) Подходит для полов с подогревом
- 5) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Полимерная дисперсия
Время выдержки:	примерно 5 - 10 минут
Время укладки:	примерно 25 минут
Чистящее средство:	вода, прежде чем клей высохнет
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре

Температура при хранении: не ниже +5 °С, чувствительность к морозу

Способ нанесения и расход ⁶⁾

ТКВ А2	примерно 280 - 300 г/ м ²	Покрытия, не содержащие ПВХ* ПВХ покрытия Виниловые покрытия
ТКВ В1	примерно 400 - 420 г/ м ²	Покрытия, не содержащие ПВХ*

*Соблюдать требования изготовителя покрытия.

6) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию.

Не впитывающие и не ровные основания обработать с подходящими нивелирующими массами Wakol. Технические информации грунтовок и нивелирующих масс необходимо соблюдать.

Обработка

Клей перед применением тщательно перемешать. Наносить на основание равномерно с помощью зубчатого шпателя. При этом избыток клея следует избегать. Покрытия после времени выдержки уложить и прикатать. Через некоторое время произвести дополнительную притирку.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °С комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к 20 °С и 50 % относительной влажности.

В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

Покрытия из планок и плиток в местах активного воздействия влаги (вестибюли) или в сырых помещениях укладывать с использованием WAKOL MS 550 Клей для ПВХ и резиновых покрытий или WAKOL PU 270 Клей для ПВХ-покрытий.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии

оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 10.11.2023 все предыдущие версии теряют свою силу.