

# WAKOL MS 292 Клей для паркета, стойкий к сдвигу

## Технические Информации


### Область применения

Клей для устойчивой на сдвиг укладки

- Блочный паркет соответствующий стандарту DIN EN 13488
- Индустриальный паркет соответствующий стандарту DIN EN 14761
- 10 мм массивный Лампаркет соответствующий стандарту DIN EN 13227
- Штучный паркет соответствующий стандарту DIN EN 13226
- Многослойный паркет соответствующий стандарту DIN EN 13489
- Массивная доска соответствующая стандарту DIN EN 13226 или DIN EN 13990
- Брусчатка RE / WE соответствующая стандарту DIN 68702
- Пробковые покрытия с средней праслойкой из HDF / MDF и на пробковой основе

на соответствующим образом подготовленные впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях

### Особые свойства



- не содержит смягчающих веществ
- устойчивое склеивание на сдвиг
- Водостойкость - нет разбухания древесины
- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610
- соответствует DIN EN 14293
- Хорошо подходит для использования с аппликатором, например, WAKOL 90

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Материалы для укладки, с содержанием метоксисиланов
- 4) Эмиссионный проверенный строительный объект по принципам DIBt: Wacol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Гарантия связанных систем с разрешенными лаками LOBADUR фирмы Loba. См. <http://www.loba.de/en/about-loba/company/connected-systems.html>.
- 6) Подходит для полов с подогревом
- 7) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

## Технические характеристики

Сырьевая основа:	Силан модифицированный полимер
Способ нанесения:	аппликатором WAKOL 90 со сменными насадками WAKOL или паркетным зубчатым шпателем WAKOL
Время выдержки:	не имеется
Время укладки:	40 минут
Время сушки:	примерно через 24 часов
Обработка поверхности:	через 24 часов
Чистящее средство:	WAKOL RT 5960 Очищающие салфетки, до схватывания клея
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении:	морозостойкий

### Способ нанесения и расход <sup>8)</sup>

WAKOL Сменная насадка 200-11-3,5	минимально 550 мл/ м <sup>2</sup>	Мозаичный паркет многослойный паркет
WAKOL Сменная насадка 200-18-3,5	минимально 900 г/м <sup>2</sup>	Пробковые покрытия на HDF/MDF основе
WAKOL Сменная насадка 200-11-3,5	минимально 725 мл/ м <sup>2</sup>	Штучный паркет Массивные паркетные доски
WAKOL Сменная насадка 200-18-3,5	минимально 1200 г/м <sup>2</sup>	
TKB B3	500 - 600 ml/m <sup>2</sup> 800 - 1000 g/m <sup>2</sup>	Мозаичный паркет Индустриальный паркет мелкогабаритный многослойный паркет
TKB B5	425 - 550 ml/m <sup>2</sup> 700 - 900 g/m <sup>2</sup>	крупногабаритный многослойный паркет Пробковые покрытия на HDF/MDF основе
TKB B11	600 - 725 ml/m <sup>2</sup> 1000 - 1200 g/m <sup>2</sup>	Лампаркет Индустриальный паркет Штучный паркет мелкогабаритный многослойный паркет Паркетная брусчатка
TKB B13	700 - 800 ml/m <sup>2</sup> 1100 - 1300 g/m <sup>2</sup>	крупногабаритный штучный паркет крупногабаритный многослойный паркет Массивные паркетные доски
TKB B15	850 - 950 ml/m <sup>2</sup> 1400 - 1500 g/m <sup>2</sup>	крупногабаритный многослойный паркет Массивные паркетные доски

8) Расход зависит от структуры поверхности, впитывающей способности основания и, при использовании сменных насадок WAKOL, от скорости нанесения. Необходимо следить за достаточным смачиванием оборотной стороны древесины клеем.

## Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию.

Стяжки сульфата кальция в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими стандартами рекомендуется шлифовать и тщательно чистить пылесосом. Если на основании не имеется пыли, паркет можно наклеивать непосредственно на основание. При необходимости грунтования покрытий на основе цемента и сульфата кальция можно использовать WAKOL D 3055 грунтовка паркет. На покрытиях из литого асфальта следует использовать только грунтовки Wakol на основе реактивных смол, например WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка или WAKOL MS 330 Силановая грунтовка. Время высыхания грунтовки необходимо соблюдать.

## Обработка

При использовании WAKOL сменной насадки наносить клей параллельно к укладке паркета. WAKOL MS 292 Клей для паркета, стойкий к сдвигу возможно также наносить паркетным зубчатым шпателем WAKOL. При этом необходимо пакет разрезать и выдавить клей.

Уложить паркет в клеевой слой и тщательно придавить. Обратите внимание на достаточную адгезию клея к паркету.

Очистку инструмента производить сразу после его использования с помощью чистящих салфеток WAKOL RT 5960. После схватывания клей можно удалить только механическим путем.

## Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности. Избегать попадания клея в швы паркета, так как это может привести к нежелательным взаимодействиям с продуктами для обработки поверхности.

Мы рекомендуем использовать клей Wakol и лаки Loba, отмеченные символом «Connected Systems» и специально подобранные для совместного использования.

При использовании сменной насадки WAKOL под крупногабаритным паркетом следует обратить внимание на ровность поверхности стяжки. Мы рекомендуем основание с

WAKOL D 3055 грунтовка паркет. Для получения дополнительной информации смотрите техническое описание.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

С появлением этой технической информации от 09.06.2020 все предыдущие версии теряют свою силу.