

WAKOL PU 272 Клей для искусственного газона

Технические Информации

Область применения

2-компонентный полиуретановый клей зеленого цвета для укладки искусственного газона на

- полиэстеровую шовную ленту
- впитывающие и невпитывающие основания
- влажные, но просохшие поверху основания, пригодные для дренирования снаружи помещений.

Особые свойства



1) не применяется, значительно лучшее поведение эмиссии по сравнению с GISCODE S0,5

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Полиуретан
Соотношение смеси:	10,7 части компонента А + 1 части компонента В
Время выдержки:	не имеется
Время укладки:	примерно 90 минут
Время открытой выдержки:	примерно 80 минут
Время сушки:	примерно 24 часов
Температура обработки:	от +10 °C до +35 °C
Чистящее средство:	WAKOL RT 5960 Очищающие салфетки, до схватывания клея
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении:	морозостойкий

Способ нанесения и расход ²⁾

TKB B2

850-1050 г/м²

По всей площади или в области шва (по всей площади на шовную ленту)

2) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Пригодное к дренированию основание должно подходить для данного использования и быть ровным, твердым, не иметь трещин, загрязнений и веществ, препятствующих приклеиванию. Основание и покрытие должны быть сухими поверху.

Обработка

Содержание ёмкости с отвердителем необходимо полностью вылить в ёмкость с смалой и тщательно перемешать оба компонента подходящей мешалкой. Замес производить в течение трёх минут до достижения гомогенного цвета.

Нанесение клея выполняется равномерно с помощью зубчатого шпателя, причем следует избегать образования скоплений клея. Уложить покрытие и хорошо прижать, отступающие края покрытия нагрузить до схватывания. Обратит внимание на полное смачивание обратной стороны покрытия.

Ходьба по свежеложенному покрытию быть предотвращена в течение первых 4 - 6 часов.

Через 24-48 часов происходит окончательное отвердевание, клеевое соединение можно нагружать в полном объеме.

Очистку инструмента производить сразу после его использования с помощью чистящих салфеток WAKOL RT 5960. После схватывания клей можно удалить только механическим путем.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности.

В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов.

Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 05.03.2019 все предыдущие версии теряют свою силу.