

WAKOL PU 4519 2K-Полиуретановый ускоритель

Технические Информации

Область применения

Ускоритель для увеличения скорости реакции в 2-компонентных полиуретановых клеящих составах.

Особые свойства



1)



2)

1) класс эмиссии по французскому законодательству

2) не применяется, значительно лучшее поведение эмиссии по сравнению с GISCODE S0,5

Технические характеристики

Сырьевая основа:

Полиакриловая дисперсия

Рекомендуемое количество добавки:

1 колпачок (макс. уровень наполнения до внутреннего кольца) соответствует прим. 15 мл

Клей	Количество добавки	Время открытой выдержки:	Время укладки:	Повторная обработка возможна через:	Шлифуемость паркета
WAKOL PU 210, 6,9 kg	2 колпачки	прим. 25 мин.	прим. 65 мин.	4 час.	примерно 6 часов
WAKOL PU 210, 6,9 kg	3 колпачки	прим. 15 мин.	прим. 45 мин.	3 час.	примерно 5 часов
WAKOL PU 210, 9,2 kg	3 колпачки	прим. 20 мин.	прим. 55 мин.	4 час.	примерно 6 часов
WAKOL PU 210, 9,2 kg	4 колпачки	прим. 15 мин.	прим. 45 мин.	3 час.	примерно 5 часов
WAKOL PU 215, 8,75 kg	3 колпачки	прим. 30 мин.	прим. 40 мин.	3 час.	примерно 5 часов

Клей	Количество добавки	Время открытой выдержки:	Время укладки	Повторная обработка возможна через:	Шлифуемость паркета
WAKOL PU 215, 12, 13 kg	5 колпачки	прим. 25 мин.	прим. 35 мин.	3 час.	примерно 5 часов
WAKOL PU 216, 7,75 kg	2 колпачки	прим. 20 мин.	прим. 30 мин.	3 час.	примерно 5 часов
WAKOL PU 216, 12, 19 kg	3 колпачки	прим. 30 мин.	прим. 45 мин.	3 час.	примерно 5 часов
WAKOL PU 225, 6,75 kg	1 колпачок	прим. 25 мин.	прим. 55 мин.	3 час.	примерно 5 часов
WAKOL PU 225, 6,75 kg	2 колпачки	прим. 12 мин.	прим. 35 мин.	2 час.	примерно 4 часов
WAKOL PU 225, 10 kg	2 колпачки	прим. 20 мин.	прим. 50 мин.	3 час.	примерно 5 часов
WAKOL PU 225, 10 kg	3 колпачки	прим. 12 мин.	прим. 35 мин.	2 час.	примерно 4 часов
WAKOL PU 270, 7,05 kg	3 колпачки	прим. 30 мин.	прим. 50 мин.		

Срок хранения: 12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении: морозостойкий
Маркировка в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами: см. паспорт безопасности

Обработка

Перед добавлением компонента В ускоритель «WAKOL PU 4519 2K-Полиуретановый ускоритель» следует хорошо перемешать с компонентом А 2-компонентного полиуретанового клея.

Для ускорения набора прочности добавку следует дозировать в соответствии с приведенными выше указаниями. В случае избыточной дозировки время, в течение которого состав сохраняет рабочие свойства, может сократиться настолько, что использование состава станет невозможным. Поэтому нельзя допускать превышения дозировки.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности. В

холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

Превышение времени, в течение которого состав сохраняет рабочие свойства, или времени укладки приводит к ухудшению технологических свойств и может стать причиной дефектов склеивания вследствие недостаточного смачивания и снижения адгезионных свойств.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 17.11.2023 все предыдущие версии теряют свою силу.