

WAKOL D 3080 Dispersionsfuktspärr

Teknisk information

Användningsområde

Dispersionsgrund för spärrning av ökad restfukt i golvmassan

- upp till max. 5 CM% / 95 % RF i absorberande cementbeläggning utan golvvärme
- upp till max. 3 CM% / 85 % RF i absorberande cementbeläggning med golvvärme under cementbaserade Wakol-avjämningsmassor inomhus.

Särskilda egenskaper



1)



2)



3)



4)



5)



6)

- utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Märkt med den "blå ängeln" för golvlaggningsmaterial med låg emission enligt DE – UZ 113
- 3) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 4) Dispersionsgolvmaterial utan lösningsmedel
- 5) Lämpligt för golvvärme
- 6) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial:	Polymerdispersion
Materialsammansättning:	Polymerdispersion Vatten Skumdämpningsmedel (Isothiazolinone)
Blandningsförhållande:	1:a appliceringen späds 1:1 med vatten, 2:a appliceringen utspädd
Torktid:	1:a appliceringen minst 30 min., 2:a appliceringen minst 120 min.
Rengöringsmedel:	Vatten i vått skick
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur
Förvaringstemperatur:	Inte under +5 °C, frostkänsligt

Appliceringssätt och åtgång⁷⁾

WAKOL Primerroller, 11 mm	ca. 60 - 75 g/m ² , utspädd 1:1	1. Applicering
Velourroller, Skumgummiroller	ca. 100 - 120 g utspädd	2. Applicering

7) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Undantaget från detta är endast det cementbaserade underlagets restfukthalt om primern används som spärr mot kapillärfukt.

Primern får endast användas på permanent fuktbeständiga underlag och som spärr mot kapillärfukt.

Vid tryckande, ständigt stigande fukt och vid ångdiffusion kan primern inte användas. Produkten ersätter inte byggnadstätning enligt DIN 18195 del 4.

Hantering

Rör om ordentligt i fatet före användning. Applicera primern med WAKOL Primerroller, velour- eller skumgummiroller – undvik pölbildning. WAKOL D 3080 Dispersionsfuktspärr spädes 1:1 med vatten innan den appliceras. Minsta torktid för 1:a skiktet är 30 min. Applicera det andra skiktet WAKOL D 3080 Dispersionsfuktspärr utspädd och omväxlande på tvären och på längden så att hela ytan täcks och låt torka i minst 120 min.

Efterföljande spackling med en Wakol-avjämningsmassa kan ske inom 72 timmar när den andra appliceringen av WAKOL D 3080 Dispersionsfuktspärr har torkat. Det finns inget godkännande för direkt linning på WAKOL D 3080 Dispersionsfuktspärr.

Arbets- och miljöskydd

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation vid hantering och torkning! Använd skyddshandskar. Undvik att äta, dricka eller röka vid hantering av produkten. Vid kontakt med ögonen eller huden, skölj genast noga med mycket vatten. Rengör verktygen direkt efter användning med tvål och vatten. Håll inte ut produkten i avloppet, i vattnet eller på marken. Produkten innehåller Isothiazolinone. Information till allergiker +49 (0)6331/8001-311.

Avfallshantering

Lämna bara helt tömda förpackningar till återvinning. Rester av materialet som torkat kann hanteras som hushållsavfall.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Använd inte WAKOL D 3080 Dispersionsfuktspärr på fukt känsliga underlag som till exempel kalciumsulfat- eller magnesiumbaserad golvmassa, träskivor eller golv som består av golvplattor, PVC-, CV-, gummi- eller linoleummatta.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 30.08.2021 ersätter alla föregående versioner.