

WAKOL D 3304 Linoleumlim

Teknisk information

Användningsområde

Dispersionslim enligt DIN EN 14259 för läggning av

- linoleummattor
- korkmentbeläggningar

även lämpat för

- Tuftad beläggning med fibertygsbaksida, syntetisk dubbelbaksida eller jutebaksida
- vävda golvmattor
- nålfiltsmattor

på absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus.

Särskilda egenskaper



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)

- utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Märkt med den "blå ängeln" för golvläggingsmaterial med låg emission enligt RAL – UZ 113
- 3) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 4) Dispersionsgolvmaterial utan lösningsmedel
- 5) Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt-principerna: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Lämpligt för golvvärme
- 7) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial:	Polymerdispersion
Materialsammansättning:	Polymerdispersion Vatten Våt-, förtjocknings-, skumdämpnings- och konserveringsmedel Mineraliska fyllnadsmaterial Modifierade hartser
Luftningstid:	0 - 5 minuter

Läggningstid:	ca. 15 minuter
Rengöringsmedel:	Vatten i vått skick
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur
Förvaringstemperatur:	Inte under +5 °C, frostkänsligt

Appliceringssätt och åtgång⁸⁾

TKB B1	375 - 425 g/m ²	Homogena och heterogena PVC-mattor i våder och golvplattor korkmentbeläggningar Tuftad beläggning vävda golvmattor
TKB B2	450 - 500 g/m ²	nålfiltsbeläggningar Tuftade och vävda golvmattor med grov baksida

8) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

Icke absorberande och ojämna underlag ska bstrykas med motsvarande Wakol-utjämningsmassa. Se den tekniska informationen angående grundning och spackling.

Hantering

Rör om limmet ordentligt före användning. Stryk ut det jämnt på underlaget med en tandad skrapa. Undvik limansamlingar. Lägg ner beläggningen efter angiven luftningstid och gnid fast den noga. Gnid igen så snart du ser att limmet börjar häfta fast ordentligt.

Kanter som står upp mycket kan behöva tyngas ner tills limmet fäst.

Fogar i linoleum får fogas ihop först efter 48 timmars härdningstid.

Arbets- och miljöskydd

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation vid hantering och torkning! Undvik att äta, dricka eller röka vid hantering av produkten. Vid kontakt med ögonen eller huden, skölj genast noga med mycket vatten. Rengör verktygen direkt efter användning med tvål och vatten. Håll inte ut produkten i avloppet, i vattnet eller på marken.

Produkten innehåller Isothiazolinone. Information till allergiker +49 (0)6331/8001-311.

Avfallshantering

Lämna bara helt tömda förpackningar till återvinning. Rester av materialet som torkat kann hanteras som hushållsavfall.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Använd WAKOL D 3320 PVC-lim till textilgolv med PUR- eller PVC-baksida.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 12.11.2019 ersätter alla föregående versioner.