

WAKOL Z 505 Finspackel

Teknisk information

Användningsområde

Spackel för

- Partiell finutjämning
- Avlägsnande av skårslevsrand
- ifyllning av ojämnheter
- Lagning av underlag
- Spackling av trappsteg
- Spackling av dörrinfattningar
- Ifyllning av hål, fördjupningar och sprickor

inomhus.

Särskilda egenskaper



- kromatfritt enligt REACH
- klarar hjul från skrivbordsstolar från skiktjocklek 1 mm
- under parkett från skiktjocklek 2 mm
- stabilt
- kan spacklas ner till noll

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 3) Produkter som innehåller cement, kromatfria
- 4) Uppfyller EU-kraven
- 5) Lämpligt för golvvärme
- 6) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial:

Specialcement med särskilda syntetiska tillsatser

Skiktjocklek:

0 till 70 mm

Vattenmängd:

ca. 0,33 liter vatten + 1 kg WAKOL Z 505 Finspackel

Bearbetningstid:	ca. 5 minuter
Kan beträdas efter:	efter ca. 30 minuter
Kan spacklas över:	efter ca. 10 minuter
Klar att beläggas:	efter ca. 30 minuter 12 timmar vid parketläggning
Förvaringstid:	12 månader, förvaras torrt och svalt
Klassificering enligt EN 13813:	CT-C20-F7

Appliceringssätt och åtgång⁷⁾

spackel ca. 1,15 kg/m²/mm

7) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen. Ta bort separationsskikt mekaniskt.

Standardunderlag och gamla, vattentålga limrester kräver ingen grundning och kan spacklas över direkt.

Hantering

Rör ut WAKOL Z 505 spackel i ca 0,33 l rent, kallt kranvatten i ett rent tillblandningskärl och fortsätt att röra tills blandningen blir slät. Använd massan direkt. Applicera den tillblandade massan jämnt på underlaget i önskad skiktjocklek med spackel eller putsbräde.

Om en andra spackling krävs måste det första torkade skiktet grundas med WAKOL D 3004 Primerkoncentrat utspätt med vatten till 1:2 eller med WAKOL D 3003 Dispersionsprimer. Efter 10 minuters torkningstid kan den andra spacklingen genomföras med alla Wakols spackelmassor.

Skydda spackelskikt som håller på att härda från direkt solljus och drag.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

Använd inte för ytspackling.

Tillåten skiktstorlek på gjutasfalt (IC10 och IC15) är max. 5 mm, för större skiktjocklekar ska WAKOL A 850 Fyllnads massa användas.

Använd inte utomhus eller i våtutrymmen.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningsstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 15.06.2023 ersätter alla föregående versioner.