

WAKOL UM 110 Fuktisoleringsmatta

Teknisk information

Användningsområde

Underlag som läggs löst med noppor på baksidan som spärr mot förhöjd restfukt i

- cementbeläggning upp till max. 5 CM %
- kalciumsulfatbeläggning upp till max. 2 CM %
- innertak i rå betong upp till max. 7 vikt-%

samt för isolering av underlag som inte är redo för beläggning och som skydd för befintliga ovanpåliggande golv för senare läggning av

- Tuftad beläggning med fibertygsbaksida eller syntetisk dubbelbaksida
- vävda golvmattor
- nålfiltsmattor
- PVC-designgolv i brädform
- PVC-golvbeläggning i form av våder eller plattor
- dämpade vinylmattor

inomhus.

Särskilda egenskaper



1)



2)

- ångtät
- snabb och enkel läggning
- ingen ytbegränsning för textilgolv, PVC-mattor eller dämpade vinylmattor

1) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning

2) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial:	Plastbunden glasfibermatta med noppor på baksidan
Förpackning:	Rulle
Längd:	35 m

Bredd:	2 m
Tjocklek:	1,5 mm inkl. noppor
Ytvikt:	1,3 kg/m ²
Förvaringstemperatur:	ej frostkänsligt

Underlag

Underlaget måste ha tillräcklig hållfasthet och vara jämnt.

Lämpligt på följande underlag: oppvärmda cementbeläggningar upp till max. 5 CM %, oppvärmad kalciumbaserad golvmassa upp till max. 2 CM %, oppvärmda råbetongtak upp till max. 7 vikt-% (darrprov krävs), gamla och nya slitbeläggningar, t.ex. linoleum, PVC, CV, terrazzo, parkett, keramik och natursten, förseglade och belagda ytor, smutsiga underlag med klumpförebyggande medel (undantaget mineraloljehaltiga föroreningar), samt – efter skriftligt godkännande från servicetekniker – på asbesthaltiga, skadefria flexibla golvplattor och asbesthaltiga dämpade vinylmattor, förutsatt att inget omedelbart saneringskrav enligt asbestföreskrifter föreligger.

Hantering

Lägg det acklimatiserade underlägget löst med nopporna nedåt mot underlaget. Våderna ska läggas i samma riktning som det efterföljande övergolvet. Fuktisoleringsmattan och övergolvet måste ha en fogförskjutning på minst 20 cm. Håll ett avstånd på minst 5 mm till väggen och angränsande konstruktionselement.

Vid dörrar eller andra övergångar ska mattan fästas med WAKOL MS 245 Montinator eller en lämplig övergångslist.

För slitbeläggningar som ska bevaras ska du lägga skyddspapper under fogarna för att förhindra att limmet tränger igenom.

När du ska limma fast övergolvet ska du se till att underlaget är av det icke-absorberande slaget. Anpassa arbetssättet genom att t.ex. använda häftlim när du lägger tjocka beläggningar. Följande Wakol-produkter är lämpliga:

PVC-/CV-golv, PVC-designgolv:	WAKOL D 3125 Lim för PVC-designgolv WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL D 3320 Lim WAKOL PU 270 Polyuretanlim
ånggenomsläppande textilgolv:	WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL D 3240 Colleo

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

Undvik fogar på kortsidan när du lägger WAKOL UM 110 Fuktisoleringsmatta. Använd inte på underlag med smuts innehållande mineralolja.

PVC-designgolvet får endast läggas i brädform och roteras 90° från läggningsriktningen för WAKOL UM 110 Fuktisoleringsmatta.

Vid dörrar och övergångar ska du vid behov fästa fuktisoleringsmattan med WAKOL MS 245 Montinator eller en lämplig övergångslist.

För ovanpåliggande golvet som ska bevaras ska du lägga skyddspapper under skarvarna för att undvika att det underliggande golvet blir smutsigt. Vid läggning på gamla ovanpåliggande golvet med fogar kan fogarna efter intensivt slitage synas igenom tunna övergolvet. Vid läggning på fuktiga underlag måste du se till att åstadkomma tillräcklig ventilation, t.ex. med hjälp av speciella ventilerande golvlister.

Garanterade egenskaper hos övergolvet (t.ex. intrycksbeständighet) kan ändras i samband med WAKOL UM 110 Fuktisoleringsmatta. Det klarar hjul från skrivbordsstolar när detta har angivits för själva övergolvet enligt DIN EN 425 (elastiska beläggningar) resp. DIN EN 985 (textilbaserade beläggningar).

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 08.02.2021 ersätter alla föregående versioner.