

WAKOL AR 114 Armeringsfiber

Teknisk information

Användningsområde

Alkalibeständig glasfiber för armering av WAKOL Z 610 Avjämningsmassa, damm-reducerad, WAKOL Z 615 Avjämningsmassa, damm-reducerad, WAKOL Z 625 Avjämningsmassa, WAKOL Z 630 Avjämningsmassa och WAKOL A 830 Avjämningsmassa för minskning av sprickbildning i

- ostadiga äldre underlag
- brädgolv
- träskivor
- prefabricerade golvunderlag

inomhus.

Tekniska data

Basmaterial:	Alkalibeständig glasfiber
Blandningsförhållande:	1 påse (250 g) per 25 kg spackelmassa
Förvaringstid:	obegränsat

Hantering

Blanda först WAKOL Z 610 Avjämningsmassa, damm-reducerad, WAKOL Z 615 Avjämningsmassa, damm-reducerad, WAKOL Z 625 Avjämningsmassa, WAKOL Z 630 Avjämningsmassa eller WAKOL A 830 Avjämningsmassa. Tillsätt därefter en påse WAKOL AR 114 Armeringsfiber per säck med spackelmassa och rör ner ordentligt. Applicera sedan spackelmassan med fibertillsats i ett minst 3 mm tjockt skikt med putsbräde eller stiftraka/bredspackel.

Spackelmassan kan som vanligt avluftas med avluftningsrollern.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 15.11.2021 ersätter alla föregående versioner.