

WAKOL D 3308 Adhesivo para Moqueta


Información técnica

Ámbito de aplicación

Adhesivo de dispersión, según DIN EN ISO 22636, para la instalación de

- Pavimentos tuftados con soporte punzonado, de TR, yute y látex
- pavimentos tejidos
- pavimentos punzonados
- pavimentos de PVC / grabado químico con soporte punzonado sobre soleras absorbentes debidamente preparadas en interiores.

Características especiales



- no contiene disolventes de conformidad con la definición de TRGS 610

- 1) Según los criterios de la GEV, clasificado en la categoría EMICODE EC1 PLUS: de muy bajas emisiones
- 2) Categoría de emisiones según el Derecho francés
- 3) Materiales de instalación de dispersión, sin disolventes
- 4) Producto para construcción comprobado en cuanto a emisiones según los principios del DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Marca B polaca de producto para la construcción de conformidad con EN 14259
- 6) Producto de equipamiento de barcos, según la Directiva 2014/90/UE Notified Body 0736 módulos B y D. Declaración de conformidad disponible en www.wakol.de
- 7) Adecuado para instalarse sobre calefacción por suelo radiante
- 8) Cumple las especificaciones de la Comunidad Europea

Datos técnicos

| | |
|--------------------------------|--|
| Materia prima base: | Dispersión de acrilato |
| Tiempo de evaporación: | aprox. 5-10 minutos en función del dentado de la espátula, la solera y el pavimento |
| tiempo abierto | aprox. 10-15 minutos |
| Producto de limpieza: | Agua, antes de que el adhesivo se empiece a secar |
| Temperatura de almacenamiento: | no por debajo de +5 °C, sensible al congelamiento |

Tiempo de almacenamiento: 12 meses a temperatura ambiente

Modo de aplicación y consumo⁹⁾

| | | |
|--------|--------------------------|---|
| TKB A2 | 300-350 g/m ² | pavimentos de PVC / grabado químico con soporte punzonado |
| TKB B1 | 400-450 g/m ² | pavimentos tuftados con soporte punzonado, de TR y yute |
| TKB B2 | 475-525 g/m ² | pavimentos tuftados con estructura basta del soporte pavimentos tejidos pavimentos punzonados |

9) El consumo depende de la estructura superficial y de la capacidad de absorción de la solera.

Soleras

Tanto el subsuelo como las condiciones climáticas interiores deben cumplir con los requisitos de las normas y los folletos técnicos vigentes. Las soleras deben estar permanentemente secas, firmes, lisas y libres de grietas, suciedades y sustancias que impidan la adhesión.

Enmasillar las soleras no absorbentes e irregulares con las pastas alisadoras Wakol correspondientes. Deben observarse las informaciones técnicas de las imprimaciones y las pastas alisadoras.

Aplicación

Remover bien el adhesivo antes de utilizarlo. Aplicar de manera uniforme sobre la solera, con espátula dentada y evitando acumulaciones de adhesivo. Colocar el pavimento respetando el tiempo de ventilación correspondiente para un ajuste perfecto y frotar bien. Volver a frotar después de algunos minutos.

Si es necesario, aplicar peso sobre los extremos del pavimento hasta que el adhesivo fragüe.

Indicaciones importantes

No se debe utilizar con una temperatura del suelo por debajo de +15 °C y una temperatura ambiente por debajo de +18 °C; la humedad del aire de la estancia debe estar preferiblemente entre el 40 % y el 65 %, máximo el 75 %. Los datos son para una temperatura de unos 20 °C y una humedad relativa del aire del 50 % aproximadamente. En climas fríos, atemperar con antelación todos los materiales de instalación en el recinto calefactado.

Para instalar pavimentos textiles con soporte de PUR, utilizar WAKOL D 3320 PVC-Losetas de diseño.

En la construcción naval, utilizar con una cantidad de aplicación máxima de hasta 450 g/m².

Nosotros garantizamos la alta calidad constante de nuestros productos. Todos los datos se basan en ensayos y en la experiencia práctica de muchos años y se refieren a condiciones normalizadas. La gran variedad de materiales empleados y las diferentes condiciones en las obras, que escapan a nuestro control, invalidan las reclamaciones basadas en estos datos. Por eso, recomendamos hacer suficientes ensayos propios. Tener en cuenta las instrucciones de instalación del fabricante del pavimento, así como las hojas informativas y las normas vigentes actualmente. Por lo demás, quedamos a su entera disposición en caso de requerir asesoramiento técnico.

Las hojas de datos del producto se encuentran en su versión más reciente en www.wakol.com.

Con la aparición de esta información técnica, de fecha 16.01.2024, todas las versiones anteriores pierden su validez.