

# WAKOL MS 245安装胶

## 技术信息

### 应用范围

单组份弹性安装粘接剂，用于粘合

- 人造板
- 金属
- 塑料
- 混凝土
- 石材
- 装饰面板
- 墙体饰面
- 镶板
- 木条

### 特殊属性



1)



2)



3)

1) 符合法国法规的排放等级

2) 铺设材料，含甲氧基硅烷

3) 无溶剂，符合粘接剂行业协会以及TRGS 610的定义

### 技术参数

原料基础:	MS混合聚合物
清洁剂: 凝固前	WAKOL RV 105氯丁胶稀释剂，在粘合剂
开放时间:	5~10分钟
固化时间:	2.5 mm层厚 – 24小时
耐温性:	在已固化的状态下-40 °C~+90 °C
涂敷方式:	用合适的涂胶枪

贮存温度： 在+5 °C和+25 °C之间，防高温

在粘合剂凝固前贮存时间： 室温下12个月

符合危险品法规的

标志： 参见安全数据表

## 基底

基底以及室内气候条件必须符合有效标准和说明的要求。基底必须符合持续干燥、牢固、平整、无裂缝、无污物和无妨碍粘合的物质的要求。

待粘合的基材必须无灰尘、无油脂、牢固并具备承载能力。按需事先进行打磨。

## 加工

以线性方式将WAKOL MS 245 Montinator 安装胶涂覆在待粘合的基材上，并在开放时间内互相连接。

## 重要提示

特别适用于镶木地板、踢脚板、楼梯棱边型材、邻接边缘、修复阶段以及填补接缝。

温度低于+5 °C和高于+40 °C时不得加工WAKOL MS 245 Montinator安装胶。

鉴于市场上存在各种油漆和涂料，我们建议进行预测试。必须在4小时内将油漆涂覆在密封材料上。

我们保证提供质量始终如一的高品质产品。所有信息均基于实验和多年的实践经验并参照标准条件。对于因所使用材料的多样性和不同施工现场条件（我们无法影响）导致的索赔，我们不承担任何责任。因此我们建议进行充分的自检。其

务必注意地板制造商的铺设说明以及当前有效的标准和说明。我们非常乐意为您提供技术咨询。

请通过[www.wakol.com](http://www.wakol.com)查看最新版本的产品数据页。

随着2020年8月6日本技术信息的发布，之前的所有信息版本都将失效。