

Preparação do contrapiso conforme DIN 18365 para instalação direta de bases não adequadas para revestimentos elásticos e têxteis

Contrapisos	Preparação	Preparo	Primer Diluição do primer	Tempo de secagem	Colagem do reforço / desacoplamento	Reforço / desacoplamento	Primer Diluição do primer	Tempo de secagem	Nivelamento
Base de cimento (CT), placas de betão		Aspirar RS 5935 ou RS 5945	D 3003 ou D 3004 1:2 com água	quando for adequado caminhar sobre					
Base de sulfato de cálcio (CA)		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	D 3003 ou D 3004 1:2 com água	aprox. 1 hora, quando for adequado caminhar sobre, em combinação com A 830 ou A 885					A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Base de magnésia (MA)		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	aprox. 1 hora aprox. 4-6 horas aprox. 1 hora			D 3045	aprox. 1 hora	
Base de asfalto fundido (AS)		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	D 3004 1:1 com água ou D 3045	aprox. 30-60 minutos					
Granilite, azulejo		Limpar com R 4515 RS 5935 ou RS 5945	D 3004 não diluída ou D 3045	aprox. 30-60 minutos					
Chapa de gesso com fibra		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	D 3003 ou D 3004 1:2 com água	aprox. 1 hora					A 830*1 Z 615*1 A 885*1 Z 625*1 Z 610*1 Z 630*1
Resíduos de adesivo antigos em base normalizada, mas não à prova d'água		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	aprox. 1 hora aprox. 4-6 horas aprox. 1 hora					
Base de cimento (CT) com umidade residual elevada até 6 CM% / 98 % KRL sem aquecimento do piso, até 3 CM% / 85 % KRL com aquecimento do piso, piso em concreto com umidade residual elevada até 7,5 pes.% / 98 % KRL		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	PU 280 Aplicação dupla PU 235 Aplicação dupla	aprox. 1 hora por aplicação aprox. 4-6 horas por aplicação					
Base de cimento (CT), com umidade residual elevada até 5 CM% / 95 % KRL sem aquecimento do piso, até 3 CM% / 85 % KRL com aquecimento do piso, piso em concreto com umidade residual elevada até 6 pes.% / 95 % KRL		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	MS 330	aprox. 1 hora			D 3045	aprox. 1 hora	A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Base de cimento (CT), piso em concreto com estabilidade insuficiente da superfície		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	PU 280*2 PU 235*2 MS 330*2	aprox. 1 hora aprox. 4-6 horas por aplicação aprox. 1 hora					
Base de cimento (CT), com umidade residual elevada até 4 CM% / 90 % KRL sem aquecimento do piso, até 3 CM% / 85 % KRL com aquecimento do piso		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	D 3080 1:1 com água, em seguida D 3080 não diluído	mín. 30 minutos mín. 120 minutos					Z 610 Z 636 Z 615 Z 675 Z 625 Z 680 Z 630 Z 715 Z 635 Z 515
Base de cimento (CT), concreto, base de sulfato de cálcio (CA), base de magnésia (MA) ou base de asfalto fundido (AS) com capacidade de carga, mas com fissuras ou não homogênea (diferentes bases)		Lixar e aspirar RS 5935 ou RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330*3	aprox. 1 hora aprox. 4-6 horas aprox. 1 hora	MS 230 MS 292 MS 232 PU 210 MS 260 PU 225 MS 262 PU 385 MS 265 PU 215*E MS 269 PU 216*E MS 290 PU 220*E	EM 140*2 RP 704*2 RP 104*2 RP 709*2 RP 107*2 RP 715*2 RP 109*2 RP 115*2			A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Revestimentos antigos, fixos apenas azulejos, assoalhos de madeira, linóleo, madeira		Limpar os tijolos com R 4515, lixar toda a superfície RS 5935 ou RS 5945			MS 230 MS 292 MS 232 PU 210 MS 260 PU 225 MS 262 PU 385 MS 265 PU 215*E MS 269 PU 216*E MS 290 PU 220*E	EM 140 RP 704 RP 104 RP 709 RP 107 RP 715 RP 109 RP 115			A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Revestimentos antigos, fixos apenas azulejos, assoalhos de madeira, linóleo, madeira		Limpar os tijolos com R 4515 Lixar toda a superfície							D 3060 + Z 645 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 640

Para todos os trabalhos de instalação, devem ser respeitadas todas as normas válidas e fichas técnicas dos produtos, bem como as instruções de instalação do fabricante.

Levar em consideração:

*1 Se o nivelamento for necessário

*2 Dependendo da estabilidade do contrapiso, consultar o suporte técnico da Wakol em caso de dúvidas

*3 Instalação direta apenas com adesivos para madeira MS

*E Todos os produtos indicados apresentam emissões muito baixas, exceto *E