

## Förberedelse av underlag enligt DIN 18365 för direkt limning av elastiska och textilerade golv på svåra underlag

Underlag	Förberedelser	Förarbete	Primer förtunningsmedel	Torktid	Limning av armering/ isolering	Armering/ isolering	Primer förtunningsmedel	Torktid	Spackling
Cementgolv (CT), betonggolvplattor		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	D 3003 eller D 3004 1:2 med vatten	tills det kan beträdas					
Kalciumsulfatbaserad golvmassa (CA)		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	D 3003 eller D 3004 1:2 med vatten	cirka 1 timme när det kan beträdas tillsammans med A 830 eller A 885					A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Magnesiumbaserad golvmassa (MA)		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme			D 3045	cirka 1 timme	
Gjutasfaltbaserad golvmassa (AS)		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	D 3004 1:1 med vatten eller D 3045	cirka 30-60 minuter					
Terrazzo, golvplattor		Rengör med R 4515, RS 5935 eller RS 5945	D 3004 utspädd eller D 3045	cirka 30-60 minuter					
Gipsplattor		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	D 3003 eller D 3004 1:2 med vatten	cirka 1 timme					A 830 *1 Z 615 *1 A 885 *1 Z 625 *1 Z 610 *1 Z 630 *1
Gamla limrester på standardunderlag, även ej vattentåliga		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme					
Cementgolv (CT) med för hög restfuktighet på upp till 6 CM% / 98 % KRL utan golvvärme, på upp till 3 CM% / 85 % KRL med golvvärme Betonggolv med för hög restfuktighet på upp till 7,5 vikt% / 98 % KRL		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	PU 280 2 lager PU 235 2 lager	cirka 1 timme per lager  cirka 4-6 timmar per lager					A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Cementgolv (CT) med för hög restfuktighet på upp till 5 CM% / 95 % KRL utan golvvärme, på upp till 3 CM% / 85 % KRL med golvvärme Betonggolv med för hög restfuktighet på upp till 7 vikt% / 95 % KRL		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	MS 330	cirka 1 timme			D 3045	cirka 1 timme	
Cementgolv (CT), betonggolv med otillräcklig ythållfasthet		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	PU 280 *2 PU 235 *2 MS 330 *2	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar per lager cirka 1 timme					
Cementgolv (CT) med för hög restfuktighet på upp till 5 CM% / 95 % KRL utan golvvärme, på upp till 3 CM% / 85 % KRL med golvvärme		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	D 3080 1:1 utspädd med vatten D 3080 utspädd	minst 30 minuter  minst 120 minuter					Z 610 Z 636 Z 615 Z 675 Z 625 Z 680 Z 630 Z 715 Z 635 Z 515
Cementgolv (CT), betonggolv, kalciumsulfatbaserad golvmassa (CA), magnesiumbaserad golvmassa (MA) eller gjutasfaltbaserad golvmassa (AS) bärkraftig men sprucken eller inhomogen (blandade ytor)		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *3	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme	MS 230 MS 292 MS 232 PU 210 MS 260 PU 225 MS 262 PU 385 MS 265 PU 215 *E MS 269 PU 216 *E MS 290 PU 220 *E	EM 140 *2 RP 704 *2 RP 104 *2 RP 709 *2 RP 107 *2 RP 715 *2 RP 109 *2 RP 115 *2			A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Gamla golvtytor, fasta endast plattor, trägolv, linoleum, parkett		Rengör plattor med R 4515, slipa trä och släta ytor över hela ytan RS 5935 eller RS 5945			MS 230 MS 292 MS 232 PU 210 MS 260 PU 225 MS 262 PU 385 MS 265 PU 215 *E MS 269 PU 216 *E MS 290 PU 220 *E	EM 140 RP 704 RP 104 RP 709 RP 107 RP 715 RP 109 RP 115			A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Gamla golvtytor, fasta endast plattor, trägolv, linoleum, parkett		Rengör golvplattorna med R 4515, Slipa trä och släta golv över hela ytan							D 3060 + Z 645 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 640

Vid golvläggningsarbeten ska alltid alla gällande normer och instruktioner samt golvtilverkarers lägningsanvisningar följas.

Observera:

\*1 Endast om spackling krävs

\*2 Beroende på underlagets hårdhet, kontakta servicetekniker om du är osäker

\*3 Direkt limning endast med MS Parkettlimen

\*E Alla nämnda produkter är emissionsfattiga, förutom \*E