

WAKOL DL 352 Rußdispersion

Technische Information

Anwendungsbereich

Rußdispersion in Kombination mit WAKOL D 965 Fixierdispersion zur Herstellung einer leitfähigen Fixierung für entsprechend ausgerüstete Teppichfliesen.

Besondere Eigenschaften

- lösemittelfrei*
- nur mit WAKOL D 965 Fixierdispersion verwenden

*lösemittelfrei entsprechend der Definition der TRGS 610

Technische Daten:

Rohstoffgrundlage:	Spezialruß, in Wasser dispergiert
Reinigungsmittel:	Wasser
Mischungsverhältnis:	1 Teil WAKOL DL 352 + 4 Teile WAKOL D 965
Ableitwiderstand der leitfähigen Fixierung:	$< 10^6$ Ohm
Auftragsweise:	mit feinporiger Schaumstoffwalze auf nichtsaugende Untergründe, mit Velourwalze auf saugfähige Untergründe
Verbrauch:	ca. 80 – 150 g/m ² gebrauchsfertige Mischung, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Ablüfzeit:	auf saugfähigen Untergründen ca. 10-20 Minuten, auf Nutzbelägen ca. 45-60 Minuten
Einlegezeit:	ca. 24 Stunden
Lagertemperatur:	nicht unter + 5°C, frostempfindlich
Lagerzeit:	ca. 6 Monate bei Raumtemperatur
Giscode:	D 1

Untergründe:

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der DIN 18365 entsprechen. Unterböden müssen eben, dauertrocken, fest, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein.

Für die Fixierung von SL-Teppichfliesen sind glatte Oberflächen erforderlich, Untergründe mit rauher Oberfläche deshalb grundsätzlich vorstreichen und spachteln. Die technischen Informationen der Vorstriche und Spachtelmassen sind zu beachten.

Nutzböden müssen vollflächig fest mit dem Untergrund verbunden sein und eine wachs- und pflegemittelfreie Oberfläche aufweisen.

Verarbeitung:

Rußdispersion und Fixierdispersion homogen mischen. Fertige Fixierung vor Gebrauch gut aufrühren. Mit Schaumstoff- oder Velourswalze gleichmäßig auf den Untergrund auftragen, wobei Fixierungsnester zu vermeiden sind.

Bei der Verarbeitung auf Doppelbodenelementen darauf achten, dass keine Fixierdispersion zwischen die Platten gelangt. Stoßfugen mit Klebeband abkleben.

Teppichfliesen nach entsprechender Ablüftezeit einlegen und gut anreiben. Nach kurzer Zeit nachreiben.

Wiederaufnahme der Teppichfliesen:

Die Verlegung und Wiederaufnahme von Teppichfliesen ist mehrfach möglich. Zur Wiederaufnahme die Teppichfliesen vom Randbereich aus lösen und abziehen.

Wichtige Hinweise:

Verarbeitung nicht unter + 15°C. Fixierdispersion bei kalter Witterung rechtzeitig im beheizten Raum auftemperieren.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 29.05.2008 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.