

WAKOL PU 272 Colle pour gazons artificiel

Information Technique

Applications

Colle PU à 2 composants, colle PU à coloration verte pour la pose de gazons artificiels

- Ruban de jonction en polyester
- supports absorbants et non absorbants
- supports drainants humides mais séchés en surface

à l'extérieur.

Propriétés spécifiques



1) Non applicable à cause du meilleur comportement aux émissions que Giscode S 0,5

Caractéristiques techniques

Base de matières premières :	Polyuréthane
Proportions du mélange :	10,7 parties en poids de la composante A + 1 parties en poids de la composante B
Temps d'aération :	aucun
Temps de pose :	env. 90 minutes
Durée de conservation en pot :	env. 80 minutes
Temps de prise :	env. 24 heures
Température d'application :	+10 °C à +35 °C
Produit nettoyant :	WAKOL RT 5960 Toiles nettoyantes avant que la colle ne prenne
Temps de stockage :	12 mois à température ambiante
Température de stockage :	insensible au gel

Application et consommation²⁾

TKB B2 850 -1050 g/m² Sur toute la surface ou au niveau de la jonction (sur tout le ruban de jonction)

2) La consommation dépend de la structure de la surface et de la capacité d'absorption du support.

Supports

Le support drainant doit être adapté à l'utilisation prévue et doit être plat, solide, exemptes de fissures, de saletés et d'autres substances collantes. Le support et le revêtement doivent présenter une surface sèche.

Mise en œuvre

Verser tout le contenu du bidon de durcisseur dans le bidon de résine et mélanger vigoureusement les deux composants à l'aide d'un malaxeur approprié pendant au moins 3 minutes jusqu'à obtention d'une teinte homogène et d'un mélange sans stries.

Appliquer la colle de manière régulière à l'aide d'une spatule crantée en évitant la formation de pâtés. Poser le revêtement et bien presser, appuyer sur les bords difficiles jusqu'à prise de la colle. Veiller à bien appliquer la colle sur tout le dos du revêtement.

Il n'est pas possible de marcher sur les revêtements pendant les 4 à 6 heures suivant la pose.

Après 24-48 heures, la solidité finale est atteinte, le collage peut être sollicité.

Nettoyer les outils immédiatement après l'utilisation à l'aide des WAKOL RT 5960 Toiles nettoyantes. Après le temps de prise, la colle se retire seulement par voie mécanique.

Consignes importantes

Ne pas utiliser à des températures de sol inférieures à +15 °C ni à des températures ambiantes inférieures à +18 °C, le taux d'humidité de l'air intérieur devant de préférence se situer entre 40 % et 65 % et ne pas dépasser 75 %. Toutes les indications sont valables à une température d'env. 20 °C et pour une humidité relative de l'air de 50 %.

Par temps froid, mettre à l'avance tous les produits de pose dans une pièce chauffée pour la mise à température.

Nous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les données sont basées sur des essais et une longue expérience pratique, et se réfèrent à des conditions normales. La diversité des matériaux utilisés et des conditions de chantier différentes, que nous ne pouvons pas influencer, excluent tous droits issues des ces données. Nous recommandons donc de faire des essais individuels suffisants. Les consignes de pose des fabricants de revêtement ainsi que les normes et avis techniques en vigueur sont à respecter. Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation technique complémentaire.

Vous trouverez la dernière version des fiches techniques des produits sur www.wakol.com.

Avec cette information technique du 05.03.2019, toutes les versions précédentes perdent leurs validités.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl