

WAKOL AR 114 Rete per armatura

Scheda tecnica

Campi d'uso

Fibre di vetro resistenti agli alcali per l'armatura di WAKOL Z 610 Livellante, polverosità ridotta, WAKOL Z 615 Livellante, polverosità ridotta, WAKOL Z 625 Livellante, WAKOL Z 630 Livellante e WAKOL A 830 Livellante per ridurre la formazione di crepe su

- piani di posa vecchi e poco stabili
- tavole di legno
- pannelli a base legno
- parti finite

in ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

Componente base:	fibre di vetro resistenti agli alcali
Rapporto di miscelazione:	1 sacchetto (250 g) per massa per applicazione a spatola 25 kg
Durata di stoccaggio:	senza limitazioni

Istruzioni d'uso

Prima mescolare WAKOL Z 610 Livellante, polverosità ridotta, WAKOL Z 615 Livellante, polverosità ridotta, WAKOL Z 625 Livellante, WAKOL Z 630 Livellante o WAKOL A 830 Livellante. Successivamente aggiungere 1 confezione di WAKOL AR 114 Rete per armatura per ogni sacco di livellante e mescolare. Quindi stendere il livellante rinforzato con fibre con uno spessore minimo di 3 mm con l'aiuto di una cazzuola o una racla.

Il livellante può essere sfiatato come al solito usando un rullo a aghi.

Avvertenze particolari

Lavorazione non sotto temperatura del pavimento +15 °C e temperatura della stanza +18 °C e umidità ambientale compresa e tra 40 % e 65 % fino ad un massimo di 75 %. Tutte le indicazioni riportate si riferiscono ad una temperatura di 20 °C e ad una umidità relativa de 50 %. Tutti i prodotti per la posa, in caso di temperature fredde, devono essere posti in ambiente riscaldato.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com

Questa scheda tecnica redatta in data 15.11.2021, sostituisce ogni precedente versione.