

WAKOL K 450 Projectparketlijm

Technische Informatie

Toepassingsgebied

Kunsthars parketlijm conform DIN EN ISO 17178 voor de schuifvaste plaatsing van

- Mozaïek parket volgens DIN EN 13488
- Hoogkantlamellen parket volgens DIN EN 14761
- dikke stroken volgens DIN EN 13226
- Meerlaags parket volgens DIN EN 13489
- Kopshout RE / WE volgens DIN 68702

op juist voorbereide zuigkrachtige ondergronden binnenshuis.

Bijzondere Eigenschappen



- conform DIN EN ISO 17178

- 1) Emissieklasse volgens Frans recht
- 2) Sterk oplosmiddelhoudende lijmen, arnoten- en methanolvrij
- 3) Geschikt voor op vloerverwarming
- 4) Geschikt voor de belasting met bureaustoel wieltjes

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Kunsthars
Wachttijd:	geen
Inlegtijd:	ca. 10 minuten
Afbindtijd:	na ca. 48 - 72 uur
Oppervlaktebehandeling:	na ca. 72 uur
Reinigingsmiddel:	WAKOL RV 105 Neopreen-Verdunner*, in ongebruikte toestand
Bewaartemperatuur:	niet vorstgevoelig
Houdbaarheid:	12 maanden in gesloten verpakking

Verwerking en verbruik⁵⁾

TKB B3	900 - 1100 g/m ²	Mozaïek parket klein meerlaags parket
TKB B5	800 - 1100 g/m ²	groot meerlaags parket
TKB B11	1100 - 1300 g/m ²	Hoogkantlamel parket Lamellen parket klein meerlaags parket Kopshout

5) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en de zuigkracht van de ondergrond alsook bij gebruik van de WAKOL Wisseltuiten van de verwerkingssnelheid. Zorg ervoor dat de houten achterkant voldoende bedekt wordt.

Ondervloeren

De ondergrond alsmede de klimatologische omstandigheden moeten voldoen aan de eisen uit de geldige normen en merkbladen. Ondervloeren dienen blijvend droog, vormvast, vlak, vrij van scheuren, verontreinigingen en stoffen te zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

Calciumsulfaatgebonden vloeren volgens voorschrift van de producent resp. overeenkomstig de geldende normen en bijsluiters mechanisch voorbehandelen en stofzuigen.

Gebruiksaanwijzing

De lijm voor gebruik goed roeren. Met de getande lijmkam gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond, waarbij lijmopiehoopingen voorkomen dienen te worden.

Nooit méér lijm aanbrengen dan binnen de opgegeven inlegtijd van het parket verwerkt kan worden. Parket onmiddellijk inschuiven en goed aandrukken. Zorg ervoor dat het oppervlak aan de onderkant van het hout voldoende met lijm bedekt wordt.

Op uitzettingsvoegen van aangrenzende bouwdelen letten!

Belangrijke informatie

Verwerking niet onder +15 °C ondervloer temperatuur en +18 °C kamertemperatuur evenals een luchtvochtigheid in de ruimte bij voorkeur tussen 40 % und 65 %, maximaal tot 75 %. De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Voor voorbehandelde, 1-lagige parketelementen geschikte lijm, zoals bijv. WAKOL MS 290 Parketlijm, WAKOL MS 260 Parketlijm, hardelastisch, WAKOL PU 210 Parketlijm, WAKOL PU 215 Parketlijm, WAKOL PU 225 Parketlijm of WAKOL PU 385 Parketlijm gebruiken.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit.

Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans geldende normen en de technische merkbleden in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 04.01.2021 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.