

WAKOL D 3110 Modulaire vloerbedekking fixering

Technische Informatie

Toepassingsgebied

Dispersiefixeerlijm voor het leggen van

- modulaire textielvloerbedekkingen
- PVC-designvloerbedekkingen zonder verlijming
- Cushion-Vinyl vloerbedekkingen

zonder meervoudig herstel op juist voorbereide zuigende en niet-zuigende ondergronden binnenshuis.

Bijzondere Eigenschappen



- Vrij van oplosmiddelen volgens de definitie van de TRGS 610
- direct belastbaar
- geen restindrukken door ingedrukte lijm
- lange inlegtijd

- 1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS: Zeer emissiearm
- 2) Emissieklasse volgens Frans recht
- 3) Oplosmiddelvrije dispersielijmen
- 4) Gecontroleerde emissie, bouwproduct volgens DIBt-principes: Wakol GmbH Pirmasens
- 5) Geschikt voor op vloerverwarming
- 6) Geschikt voor de belasting met bureaustoel wieltjes

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Polymeerdispersie
Wachttijd:	ca. 20 minuten op zuigkrachtige ondergrond, ca. 35 minuten op niet-zuigende ondergrond
Inlegtijd:	ca. 24 uur
Reinigingsmiddel:	Water
Bewaartemperatuur:	niet beneden +5 °C, vorstgevoelig
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur

Verwerking en verbruik⁷⁾

Veloursroller met korte haren	80 - 120 g/m ²	modulaire textieltegels PVC-designvloerbedekkingen zonder verlijming CV-vloerbedekkingen
-------------------------------	---------------------------	--

7) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigende werking van de ondergrond.

Ondervloeren

De ondergrond alsmede de klimatologische omstandigheden moeten voldoen aan de eisen uit de geldige normen en merkbladen. Ondervloeren dienen blijvend droog, vormvast, vlak, vrij van scheuren, verontreinigingen en stoffen te zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

Oneffen ondergronden met bijbehorende egalisatiemiddelen egaliseren. Om gladde oppervlakken te bereiken, raden we de rakeltechniek aan.

Gebruiksaanwijzing

Het fixeermiddel voor gebruik goed roeren. Met de veloursrol gelijkmatig aanbrengen op de voorbehandelde ondergrond, uit de fles werken en klonteringen voorkomen.

Vloerbedekking na de gestelde wachttijd in het lijmbed leggen en goed aanwrijven.

Na het inleggen het complete vlak nog eens met de roller aanrollen. Het gelegde oppervlak kan direct betreden en belast worden.

Belangrijke informatie

Verwerking niet onder +15 °C ondervloer temperatuur en +18 °C kamertemperatuur evenals een luchtvochtigheid in de ruimte bij voorkeur tussen 40 % und 65 %, maximaal tot 75 %. De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Voor afwijkende omstandigheden gelden andere tijden.

Alle installatieproducten bij koud weer tijdig in een verwarmde ruimte op temperatuur laten komen.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbladen zijn te vinden op www.wakol.com.

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 14.02.2024 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl