

WAKOL D 3201 VliesFix

Technische Informatie

Toepassingsgebied

fixering voor de plaatsing van

- vaste textiel vloerbedekkingen met vliesrug

op juist voorbereide zuigende en niet-zuigende ondergronden binnenshuis.

Gefixeerde vloerbedekking kan zonder de ondergrond te beschadigen weer worden verwijderd.

Bijzondere Eigenschappen



- Vrij van oplosmiddelen volgens de definitie van de TRGS 610

- 1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS: Zeer emissiearm
- 2) Emissieklasse volgens Frans recht
- 3) Oplosmiddelvrije dispersielijmen
- 4) Gecontroleerde emissie, bouwproduct volgens DIBt-principes: Wakol GmbH Pirmasens
- 5) Goedgekeurd product voor de scheepsbouw volgens de richtlijn 2014/90/EU Notified Body 0736 Module B en D. Conformiteitsverklaring op www.wakol.de
- 6) Geschikt voor op vloerverwarming
- 7) Geschikt voor de belasting met bureaustoel wieltjes

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Acrylaatdispersie
Wachttijd:	ca. 10 - 15 minuten op zuigkrachtige ondergrond, ca. 20 - 30 minuten op niet-zuigende ondergrond
Inlegtijd:	ca. 30 minuten
Reinigingsmiddel:	Water, voordat bevestiging opdroogt
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur
Bewaartemperatuur:	niet beneden +5 °C, vorstgevoelig

Verwerking en verbruik⁸⁾

WAKOL Voorstrijkroller, 11 mm ca. 120 g/m²

Getufte vloerbedekking met vliesrug

8) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigende werking van de ondergrond.

Ondervloeren

De ondergrond alsmede de klimatologische omstandigheden moeten voldoen aan de eisen uit de geldige normen en merkbladen. Ondervloeren dienen blijvend droog, vormvast, vlak, vrij van scheuren, verontreinigingen en stoffen te zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Scheidingslagen kunnen door geschikte mechanische maatregelen worden verwijderd.

Voor de fixering van vloerdekkingen zijn gladde oppervlakken noodzakelijk, ondergronden met een ruw oppervlak moeten daarom in principe voorgestreeken en geëgaliseerd worden. De technische informatie van de voorstrijkmiddelen en de egalisatiemiddelen moet worden aangehouden.

Ondervloeren moeten geheel vast met de ondergrond verbonden zijn en het oppervlak moet vrij van was- en onderhoudsmiddelen zijn.

Gebruiksaanwijzing

Het fixeermiddel voor gebruik goed roeren.

Breng WAKOL Voorstrijkroller, 11 mm gelijkmatig aan op de voorbehandelde ondergrond, werk uit de verpakking en voorkom klontering.

Vloerbedekking na de gestelde wachttijd in het lijmbed leggen en goed aanwrijven. Na korte tijd nogmaals goed aanwrijven.

De vloerbedekking niet te vroeg inleggen - anders wordt de fixering door de zuigende viltrug opgezogen.

Verwijderen van de vloerbedekking

Om de vloerbedekking te verwijderen wordt de vloerbedekking met een gladde kunststof spatel voorzichtig losgemaakt en langzaam losgetrokken. Plotseling omhoogtrekken van de vloerbedekking vermijden.

Laat de fixatie minstens 30 - 60 minuten weken met veel water + 5% huishoudelijk schoonmaakmiddel. Schraap de resten eraf. Dweil de vloer.

Attentie: Bij poreuze ondergronden kunnen fixeringsresten in de poriën blijven zitten. De fixering kan gemakkelijker verwijderd worden indien de ondervloer vooraf wordt voorgestreeken met WAKOL D 3003 Dispersievoorstrijk of met WAKOL D 3004 Voorstrijk concentraat, 1:2 met water verdund.

Belangrijke informatie

Verwerking niet onder +15 °C ondervloer temperatuur en +18 °C kamertemperatuur evenals een luchtvochtigheid in de ruimte bij voorkeur tussen 40 % und 65 %, maximaal tot 75 %. De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Alle installatieproducten bij koud weer tijdig in een verwamde ruimte op temperatuur laten komen.

In de scheepsbouw alleen toe te passen met een maximaal verbruik tot 120 g/m².

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbladen zijn te vinden op www.wakol.com.

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 12.12.2023 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.