

WAKOL D 3202 Universele fixeerlijm

Technische Informatie

Toepassingsgebied

fixering voor de plaatsing van

- Textiel vloerbedekkingen met latexschuim- of synthetische dubbele rug
- CV-vloerbedekkingen met PVC-schuimrug of vliesrug

op juist voorbereide zuigende en niet-zuigende ondergronden binnenshuis.

Gefixeerde vloerbedekking kan zonder de ondergrond te beschadigen weer worden verwijderd.

Bijzondere Eigenschappen



1)



www.blauer-engel.de/uz113
• emissionsarm
• lösemittelarm

2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)

- Vrij van oplosmiddelen volgens de definitie van de TRGS 610

- 1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS: Zeer emissiearm
- 2) Gekenmerkt met de „Blauen Engel“ voor emissiearme installatieproducten volgens DE – UZ 113
- 3) Emissieklasse volgens Frans recht
- 4) Oplosmiddelvrije dispersielijmen
- 5) Gecontroleerde emissie, bouwproduct volgens DIBt-principes: Wakol GmbH Pirmasens
- 6) Goedgekeurd product voor de scheepsbouw volgens de richtlijn 2014/90/EU Notified Body 0736 Module B en D. Conformiteitsverklaring op www.wakol.de
- 7) Geschikt voor op vloerverwarming
- 8) Geschikt voor de belasting met bureaustoel wieltjes

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Polymeerdispersie
Wachttijd:	ca. 10 - 20 minuten op zuigkrachtige ondergrond, ca. 45 - 60 minuten op niet-zuigende ondergrond
Inlegtijd:	ca. 20 - 30 minuten afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond
Reinigingsmiddel:	Water, voordat bevestiging opdroogt
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur
Bewaartemperatuur:	niet beneden +5 °C, vorstgevoelig

Verwerking en verbruik⁹⁾

Veloursroller	200 g/m ²	Getufte vloerbedekking met latex schuimrug CV-vloerbedekkingen
TKB A2	300 g/m ²	Textiel vloerbedekkingen met synthetische rug

9) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigende werking van de ondergrond.

Ondervloeren

De ondergrond alsmede de klimatologische omstandigheden moeten voldoen aan de eisen uit de geldige normen en merkbladen. Ondervloeren dienen blijvend droog, vormvast, vlak, vrij van scheuren, verontreinigingen en stoffen te zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

Voor de fixering van vloerdekkingen zijn gladde oppervlakken noodzakelijk, ondergronden met een ruw oppervlak moeten daarom in principe voorgestreeken en geëgaliseerd worden. De technische informatie van de voorstrijkmiddelen en de egalisatiemiddelen moet worden aangehouden.

Ondervloeren moeten geheel vast met de ondergrond verbonden zijn en het oppervlak moet vrij van was- en onderhoudsmiddelen zijn.

Gebruiksaanwijzing

Het fixeermiddel voor gebruik goed roeren. Met de veloursrol gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond, waarbij lijmopeenhopingen voorkomen dienen te worden. Vloerbedekking na de gestelde wachttijd in het lijmbed leggen en goed aanwrijven. Na korte tijd nogmaals goed aanwrijven.

Arbo- en milieubescherming

Buiten bereik van kinderen houden. Gedurende de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen! Veiligheidshandschoenen dragen. Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid direct grondig met water spoelen. Reiniging van gereedschap direct na het gebruik met water en zeep. Niet in de afvoer, open water of in de grond laten lopen.

The product contains isothiazolinone. Information for allergic persons is available at +49 (0)6331/8001-311.

Afvalverwerking

Alleen lege verpakkingen voor recycling aanbieden. Materiaalresten kunnen ingedroogd als huisafval afgevoerd worden.

Verwijderen van de vloerbedekking

Om de vloerbedekking te verwijderen wordt de vloerbedekking met een gladde kunststof spatel voorzichtig losgemaakt en langzaam losgetrokken. Plotseling omhoogtrekken van de vloerbedekking vermijden. Bij tapijt met schuimrug blijven de schuimresten op de ondervloer achter. De fixering en eventuele schuimresten met veel warm water laten weken. Na een inwerktijd van 30 - 60 minuten kunnen de schuim- en fixeringsresten van de ondervloer afgestoken worden, met warm water nawassen.

Attentie: Bij poreuze ondergronden kunnen fixeringsresten in de poriën blijven zitten. De fixering kan gemakkelijker verwijderd worden indien de ondervloer vooraf wordt voorgestreekt met WAKOL D 3003 Dispersievoorstrijk of met WAKOL D 3004 Voorstrijk concentraat, 1:2 met water verdund.

Belangrijke informatie

Verwerking niet onder +15 °C ondervloer temperatuur en +18 °C kamertemperatuur evenals een luchtvochtigheid in de ruimte bij voorkeur tussen 40 % und 65 %, maximaal tot 75 %. De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %. Alle installatieproducten bij koud weer tijdig in een verwarmde ruimte op temperatuur laten komen.

In de scheepsbouw alleen toe te passen met een maximaal verbruik tot 310 g/m².

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbladen zijn te vinden op www.wakol.com.

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 25.01.2024 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.