

WAKOL D 3310 Tapijtljm, geurarm

Technische Informatie

Toepassingsgebied

Dispersieljm conform DIN EN ISO 22636 voor het leggen van

- geweven vloerbedekking
 - Naaldvlies vloerbedekking
 - Getufte vloerbedekkingen met vilt-, TR-, jute- en latex-schuimrug
- op juist voorbereide zuigkrachtige ondergronden binnenshuis.

Bijzondere Eigenschappen



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)

- Vrij van oplosmiddelen volgens de definitie van de TRGS 610
- geurarm volgens RAL UZ 113
- getest volgens DIN ISO 16000-28

- 1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS: Zeer emissiearm
- 2) Gekenmerkt met de „Blauen Engel“ voor emissiearme installatieproducten volgens RAL – UZ 113
- 3) Emissieklasse volgens Frans recht
- 4) Oplosmiddelvrije dispersieljmen
- 5) Gecontroleerde emissie, bouwproduct volgens DIBt-principes: Wakol GmbH Pirmasens
- 6) Pools B-teken voor bouwproduct in overeenstemming met EN 14259
- 7) Geschikt voor op vloerverwarming
- 8) Geschikt voor de belasting met bureaustoel wieltjes

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Polymeerdispersie
Materiaalsamenstelling:	Polymeerdispersie Water Vernettings-, verdikkings-, ontschuimings- en conserveringsmiddel minerale vulstoffen
Wachttijd:	na ca. 5 - 10 minuten afhankelijk van tanding van de lijmkam, ondergrond en vloerbedekking

Inlegtijd:	ca. 20 - 25 minuten
Reinigingsmiddel:	Water, voordat lijm opdroogt
Bewaartemperatuur:	niet beneden +5 °C, vorstgevoelig
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur

Verwerking en verbruik⁹⁾

TKB B1	400 - 450 g/m ²	Getufte vloerbedekkingen met vilt-, TR-, jute- en latex-schuimrug
TKB B2	475 - 525 g/m ²	Getufte vloerbedekkingen met grove rugstructuur Geweven vloerbedekking Naaldivlies vloerbedekking

9) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigende werking van de ondergrond.

Ondervloeren

De ondergrond alsmede de klimatologische omstandigheden moeten voldoen aan de eisen uit de geldige normen en merkbladen. Ondervloeren dienen blijvend droog, vormvast, vlak, vrij van scheuren, verontreinigingen en stoffen te zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

Niet zuigende en oneffen ondergronden met een Wakol egaliseermiddel egaliseren. De technische informatie van de voorstrijkmiddelen en de egalisatiemiddelen moet worden aangehouden.

Gebruiksaanwijzing

De lijm voor gebruik goed roeren. Met de getande lijmkam gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond, waarbij lijmopeenhopingen voorkomen dienen te worden. Vloerbedekking na de gestelde wachttijd passend in het lijmbed leggen en goed aanwrijven. Na korte tijd nogmaals goed aanwrijven.

Hardnekkige plaatsen eventueel voor het hechten van de lijm verzwaren.

Na volledige doordroging is WAKOL D 3310 Tapijlijm, geurarm geurneutraal.

Arbo- en milieubescherming

Buiten bereik van kinderen houden. Gedurende de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen! Veiligheidshandschoenen dragen. Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid direct grondig met water spoelen. Reiniging van gereedschap direct na het gebruik met water en zeep. Niet in de afvoer, open water of in de grond laten lopen.

The product contains isothiazolinone. Information for allergic persons is available at +49 (0)6331/8001-311.

Afvalverwerking

Alleen lege verpakkingen voor recycling aanbieden. Materiaalresten kunnen ingedroogd als huisafval afgevoerd worden.

Belangrijke informatie

Verwerking niet onder +15 °C ondervloer temperatuur en +18 °C kamertemperatuur evenals een luchtvochtigheid in de ruimte bij voorkeur tussen 40 % und 65 %, maximaal tot 75 %. De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %. Lijm bij koud weer tijdig in een verwarmde ruimte op temperatuur laten komen.

Voor het leggen van textielvloerbedekking met PUR-schuimrug WAKOL D 3320 eenzijdige lijm gebruiken.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbladen zijn te vinden op www.wakol.com.

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 16.01.2024 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.