

WAKOL D 3312 Tapijlijm

Technische Informatie

Toepassingsgebied

Dispersielijm conform DIN EN ISO 22636 met hoge afschuifkracht voor het installeren van

- Naaldivlies vloerbedekking
- Textiel vloerbedekking met vilt-, synthetische dubbele of jute rug
- geweven vloerbedekking

op juist voorbereide zuigkrachtige ondergronden binnenshuis.

Bijzondere Eigenschappen



- Vrij van oplosmiddelen volgens de definitie van de TRGS 610
- hoge afschuifkracht (>2 N/mm² conform DIN EN ISO 17178)

- 1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS: Zeer emissiearm
- 2) Emissieklasse volgens Frans recht
- 3) Oplosmiddelvrije dispersielijmen
- 4) Gecontroleerde emissie, bouwproduct volgens DIBt-principes: Wakol GmbH Pirmasens
- 5) Pools B-teken voor bouwproduct in overeenstemming met EN 14259
- 6) Geschikt voor op vloerverwarming
- 7) Geschikt voor de belasting met bureaustoel wieltjes

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Acrylaatdispersie
Wachttijd:	ca. 5 - 15 minuten afhankelijk van tanding van de lijmkam, ondergrond en vloerbedekking
Inlegtijd:	ca. 15 minuten
Reinigingsmiddel:	Water, voordat lijm opdroogt
Bewaartemperatuur:	niet beneden +5 °C, vorstgevoelig
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur

Verwerking en verbruik⁸⁾

TKB B1	400 - 450 g/m ²	Getufte vloerbedekkingen met vilt-, TR-, jute- en latex-schuimrug
TKB B2	475 - 525 g/m ²	Getufte vloerbedekkingen met grove rugstructuur Geweven vloerbedekking Naaldivlies vloerbedekking

8) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigende werking van de ondergrond.

Ondervloeren

De ondergrond alsmede de klimatologische omstandigheden moeten voldoen aan de eisen uit de geldige normen en merkbladen. Ondervloeren dienen blijvend droog, vormvast, vlak, vrij van scheuren, verontreinigingen en stoffen te zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

Niet zuigende en oneffen ondergronden met een Wakol egaliseermiddel egaliseren. De technische informatie van de voorstrijkmiddelen en de egaliseermiddelen moet in acht genomen worden.

Gebruiksaanwijzing

De lijm voor gebruik goed roeren. Met de getande lijmkam gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond, waarbij lijmopeenhoppingen voorkomen dienen te worden. Vloerbedekking na de gestelde wachttijd in het lijmbed leggen en goed aanwrijven. Na korte tijd nogmaals goed aanwrijven.

Hardnekkige plaatsen eventueel voor het hechten van de lijm verzwaren.

Belangrijke informatie

Verwerking niet onder +15 °C ondervloer temperatuur en +18 °C kamertemperatuur evenals een luchtvochtigheid in de ruimte bij voorkeur tussen 40 % und 65 %, maximaal tot 75 %. De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Lijm bij koud weer tijdig in een verwarmde ruimte op temperatuur laten komen.

Voor het leggen van textielvloerbedekking met PUR-schuimrug WAKOL D 3320 eenzijdige lijm gebruiken.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans

geldende normen en de technische merkbleden in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbleden zijn te vinden op www.wakol.com.

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 18.01.2024 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.