

WAKOL MS 335 Reparatiehars

Technische Informatie

Toepassingsgebied

Sneldrogende silaangemodificeerde reparatiehars voor de

- reparatie van gaten in parketvloeren
- onafhankelijk van de gebruikte parketlijm.

Bijzondere Eigenschappen



- Vrij van oplosmiddelen volgens de definitie van de TRGS 610
- geurneutraal

- 1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS: Zeer emissiearm
- 2) Emissieklasse volgens Frans recht
- 3) Niet toepasbaar, aangezien er duidelijk een beter uitstootgedrag is in vergelijking met GISCODE S 0,5
- 4) Geschikt voor op vloerverwarming
- 5) Geschikt voor de belasting met bureaustoel wielotjes

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Silaangemodificeerd polymeer
Potlife:	ca. 15 - 20 minuten
Uithardingstijd:	ca. 2 uur
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur
Bewaartemperatuur:	niet vorstgevoelig

Gebruiksaanwijzing

Gaten lokaliseren en rondom de boorlocatie royaal afplakken om verontreiniging van het oppervlak te voorkomen. Het gat verticaal aanboren, indien nodig extra boringen zoals een controleboring uitvoeren.

50 ml water met meegeleverde injectiespuit aan 600 ml WAKOL MS 335 Reparatiehars toevoegen en met een kleine vleugelroerder (verfroerder) ten minste één minuut homogeen mengen.

Het mengsel binnen de verwerkingstijd van 15 - 20 min in het gat spuiten tot deze voldoende is gevuld.

De oppervlakken ongeveer 2 uur verzwaren. Hierna kan het boorgat met de gebruikelijke methoden vakkundig worden afgesloten.

Belangrijke informatie

Verwerking niet onder +15 °C ondervloer temperatuur en +18 °C kamertemperatuur evenals een luchtvochtigheid in de ruimte bij voorkeur tussen 40 % und 65 %, maximaal tot 75 %. De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %. Alle installatieproducten bij koud weer tijdig in een verwamde ruimte op temperatuur laten komen.

Het onderspuiten van gaten is een reparatie waarvoor boringen door parketvloeren nodig zijn. Afhankelijk van de houtsoort en -sortering kunnen de gedichte gaten in meer of mindere mate door de gebruiker worden waargenomen. Maak met uw opdrachtgever goede afspraken over de reparatie voordat u met de werkzaamheden begint.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit.

Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbladen zijn te vinden op www.wakol.com.

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 29.08.2019 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.