

WAKOL MS 245 Montinator

Technische Informatie

Toepassingsgebied

1-component, elastische montagelijm voor het lijmen van

- Houten materialen
- Metalen
- Kunststoffen
- Beton
- Steen
- Decorplaten
- Wandbekleding
- Panelen
- Houten plinten

Bijzondere Eigenschappen



- overstrijkbaar na uitharding
- snel hardend
- dik
- vochthardend
- eenvoudige verwerking

1) Emissieklasse volgens Frans recht

2) Lijmen, methoxysilane houdend

3) Oplosmiddelvrij volgens de definitie van het "Industrieverbandes Klebstoffe e. V." en de TRGS 610

Technische gegevens

Grondstofbasis:

MS-hybride-polymeer

Reinigingsmiddel:

WAKOL RV 105 Neopreen-Verdunner,
voordat de lijm uithardt

Open tijd:

5 - 10 minuten

Uithardingstijd:	2,5 mm laag - 24 uur
Temperatuurbestendigheid:	-40 °C tot +90 °C in uitgeharde toestand
Opbrengen:	met geschikte patroonspuit
Bewaartemperatuur:	tussen +5 °C en +25 °C, tegen hitte beschermen
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur
Kenmerken volgens het gevarensysteem:	zie veiligheidsblad

Ondervloeren

De ondergrond alsmede de klimatologische omstandigheden moeten voldoen aan de eisen uit de geldige normen en merkbladen. De te verlijmen ondergronden moeten stof-, vet- en olievrij, alsook stevig en stabiel zijn. Indien nodig vooraf aanschuren.

Gebruiksaanwijzing

WAKOL MS 245 Montinator in rupsvorm op de te lijmen substraten aanbrengen en binnen de open tijd met elkaar verbinden.

Belangrijke informatie

Vooraf geschikt voor parket, plinten, trapprofielen, stootborden alsook voor het sluiten van aansluitvoegen.

Onder +5 °C en boven +40 °C mag WAKOL MS 245 Montinator niet verwerkt worden.

Wegens de vele soorten lak en verf op de markt, raden we u aan om vooraf te testen. De lak moet binnen 4 uur op de kit aangebracht worden.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbladen zijn te vinden op www.wakol.com.

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 06.04.2020 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.