

WAKOL TS 170 Contactgeluid-isolatieplaat

Technische Informatie

Toepassingsgebied

Natuurkurkplaat voor de verbetering van de contactgeluidisolatie met uitsparingen voor de opname van WAKOL MS 262 Parketlijm, hardelastisch voor de plaatsing van

- Lamellenparket
- Massieve houten delen tot 18 cm breedte
- Meerlaags parket vanaf 90 cm lengte
- Kurk op HDF/MDF drager met mes/groefverbinding of klikverbinding

op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis.

Bijzondere Eigenschappen



1)



2)



3)



4)

- 1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS: Zeer emissiearm
- 2) Emissieklasse volgens Frans recht
- 3) Geschikt voor op vloerverwarming
- 4) Geschikt voor de belasting met bureaustoel wieltjes

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Natuurkurk
Leveringswijze:	Platen à 915 x 610 mm, 50 stuks per karton
Materiaaldikte:	2,5 mm dik
Oppervlaktegewicht:	ca. 0,475 kg/m ²
Contactgeluidvermindering: (conform EN ISO 140-8)	tot 15 dB in verbinding met 14 mm meerlaagsparket
Brandgedrag: (conform ISO 11 925/EN 13 501)	Efl
Warmtedoorlaatweerstand R: (conform EN 12 667)	0,006 m ² K/W
Bewaartemperatuur:	niet vorstgevoelig

Ondervloeren

De ondergrond alsmede de klimatologische omstandigheden moeten voldoen aan de eisen uit de geldige normen en merkbladen.

Sterk oneffen ondergronden met een Wakol egaliseermiddel egaliseren. De technische informatie van de voorstrijkmiddelen en de egaliseermiddelen moet in acht genomen worden.

Gebruiksaanwijzing

De geacclimatiseerde contactgeluidisolatiemat los, met de metalen zijde naar boven, plaatsen. De uitsparingen moeten dwars (90° verplaatst) op de plaatsingsrichting van het parket aangebracht zijn.

Opvullen van de gleuven met WAKOL MS 262 Parketlijm, hardelastisch, hiervoor het speciale driehoekmondstuk gebruiken. Het mondstuk verticaal opzetten en slechts zoveel gleuven vullen als binnen de open tijd van de parketlijm met parket belegd kan worden.

Bij de plaatsing van meerlaags elementen vanaf 200 cm lengte zonder vergrendelingsstelsel moet een H-lijming aan de kopvoeg met WAKOL D 6085 PVAC houtlijm uitgevoerd worden.

De parketelementen inleggen en in de lijmrillen drukken, voor voldoende lijmoverdracht zorgen. De technische informatie van de lijm moet in acht genomen worden.

Belangrijke informatie

Alle vloerbedekkingsproducten bij koude weersomstandigheden tijdig in een verwarmde ruimte op temperatuur laten komen.

Bij het gebruik van lak moet de geschiktheid ervan voor elastische parketlijm nagegaan worden.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbladen zijn te vinden op www.wakol.com.

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 08.02.2021 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.