

WAKOL D 3055 Primer para pisos em madeira

Informação técnica

Área de aplicação

Primer de dispesão pronto para uso primário absorvente

- contra piso de cimento
- contra piso de sultafo de cálcio
- placas de fibra de gesso

antes de, em seguida, instalar pisos em madeira com adesivos WAKOL para instalação de pisos em madeira em áreas internas.

Propriedades especiais



- Livre de solvente como definido pela TRGS 610

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Emissões de acordo com leis Francesas
- 3) Materiais de dispersão livre de solventes
- 4) Adequado para aquecimento sob o piso
- 5) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base:	Dispersão de poliuretano
Tempo de secagem:	em piso de concreto, uma vez que visivelmente seco, aprox. 30 min; em pisos base de calcio sulfato e placas de fibra-gesso, depois de aprox. 2 horas
Agente de limpeza:	Água, antes do primer começar a secar
Tempo de estocagem:	12 meses a temperatura ambiente
Temperatura de estocagem:	não abaixo de +5 °C, sensível a geada

Aplicação e consumo⁶⁾

WAKOL rolo para primer, 11 mm

aprox. 100-150 g/m²

Rolo de pelo curto

Rolo de espuma

6) Consumo varia de acordo com a estrutura da superfície e absorção do contrapiso, bem como a velocidade de processamento quando se usa os bocais substituíveis WAKOL. Garanta que o verso da madeira seja adequadamente molhado.

Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. Contra pisos devem estar devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão. Use um procedimento mecânico adequado para remover as camadas de separação.

Camadas de enchimento de cálcio-sulfato profundamente aspiradas, e mecanicamente pré-tratadas de acordo com as especificações do fabricante ou de acordo com os padrões aplicados e fichas técnicas.

Uso

Agite bem o recipiente antes de usar. Aplique o primer sobre o contra-piso usando WAKOL Rolo para primer, 11 mm ou um rolo de veludo ou espuma, sem deixar que a substância se acumule. Conclua o trabalho de colagem após o primer ter secado completamente; preste muita atenção aos tempos de secagem.

Importante

Não aplique em temperaturas do piso abaixo de +15 ° C e temperatura ambiente abaixo de +18 ° C, assim como umidade ambiente preferencialmente entre 40 % e 65 %, máximo de 75 %. Toda a informação é baseada em aprox. 20 ° C e 50 % de umidade relativa do ar. Aqueça todos os materiais de instalação no devido tempo no local da obra. undefined

Cumpra as aprovações para cada um dos adesivos de pisos em madeira.

Não utilize WAKOL D 3055 Primer para pisos em madeira - madeira para pisos em madeira sob compostos auto nivelantes. As únicas exceções a essa regra são os enchimentos parciais usando WAKOL Z 640 Massa de enchimento, WAKOL Z 645 Massa de enchimento ou WAKOL Z 505 Massa de reparo, fina.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações

dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 27.09.2021 substitui todas versões anteriores.