

WAKOL D 6085 Adesivo para madeira

Informação técnica

Área de aplicação

WAKOL D 6085 Adesivo para madeira corresponde à classe de tensão D3 de acordo com a DIN EN 204.

Cola de madeira sem solvente para toda a colagem com altas exigências, como

- Pinos, âncoras, e juntas de ligação

Particularmente adequado para adesão das extensões macho/fêmea para

- Parquet acabado
- Pisos laminados
- Aglomerado

Propriedades especiais



1)



2)



3)



4)



5)

- 1) Emissões de acordo com leis Francesas
- 2) Materiais de dispersão livre de solventes
- 3) Livre de solventes de acordo com a definição da associação alemã de adesivos e TRGS 610
- 4) Adequado para aquecimento sob o piso
- 5) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base:	Dispersão de resina sintética
Agente de limpeza:	Água, antes do adesivo começar a secar
Tempo de aeração:	nenhum
Tempo aberto:	6 Minutos a +20 °C
Tempo e temperatura de prensagem:	15 - 20 minutos à +20 °C; 6 - 8 minutos à +80 °C
Força de prensagem:	2 - 5 bar
Temperatura de estocagem:	não abaixo de +5 °C, sensível a geada
Tempo de estocagem:	12 meses a temperatura ambiente

Aplicação e consumo⁶⁾

Pincel	aprox. 150 - 200 g/m ² para colagem de superfície
Espátula	
Máquina de aplicação de adesivo	
Rolo de adesivo	
Bico de pulverização do frasco de cola WAKOL D 6085 Adesivo para madeira	mit Holzleimflasche ca. 15 - 20 g/lfm für Nut-/Federleimungen

6) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

Uso

Mexa bem o adesivo antes de usar.

As superfícies a serem coladas devem ter um ajuste exato da junta e estar livres de poeira, graxa e outras substâncias resistentes à cola.

O WAKOL D 6085 Adesivo para madeira é aplicado em um dos lados usando uma escova, espátula, rolo de cola, máquina de colagem ou bico de pulverização do cilindro de cola. Junte as partes adesivas imediatamente.

Um tempo de pós-colagem de 1 a 3 horas deve passar antes que as peças sejam processadas posteriormente. Qualquer cola que tenha espacado das juntas adesivas deve ser removida imediatamente com um pano úmido.

Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de +18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

O tempo de prensagem fornecidos servem apenas como guia - eles dependem muito da quantidade de cola aplicada, da dureza, da absorção e do teor de umidade da madeira e da pressão aplicada e da temperatura de prensagem.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 28.09.2021 substitui todas versões anteriores.