

# WAKOL MS 261 Adesivo para pisos de madeira, firme-elástico

## Informação técnica

### Área de aplicação

Firme-elástico, cola de parquet monocomponente para aplicação de

- Piso de madeira maciça de 10 mm de acordo com DIN EN 13227
- Tacos de madeira de acordo com a DIN EN 13488
- Tacos de lamelas de madeira de acordo com a DIN EN 14761, min 16 mm de espessura e máx de 200 mm de comprimento
- Pisos de madeira em régua de acordo com DIN EN 13226
- Pisos de madeira multi camadas de acordo com a DIN EN 13489
- Régua maciças de madeira de acordo com a DIN EN 13226 e DIN EN 13990, com espessura máx de 18 cm ou 20 cm no caso de carvalho
- Bloco de madeira RE/WE de acordo com DIN 68702
- Pisos de cortiça com uma camada intermediária de HDF/MDF e uma camada estabilizante de cortiça
- Wakol Folha de separação
- Mantas Wakol a prova de som

em contrapisos absorventes e não absorventes preparados adequadamente - áreas internas.

Junto com uma WAKOL Spatule crantée spéciale 5 odiar WAKOL Espátula de lâmina especial 5, também é adequado como cola com a proteção contra umidade integrada exclusivamente para tipos de parquet com junta de mola/porca em assoalhos de cimento não aquecidos de até no máximo 4 CM % / 90 % KRL (de umidade relativa correspondente).

### Propriedades especiais



- Livre de solvente como definido pela TRGS 610
- atende a norma DIN EN ISO 17178
- força final muito alta
- livre de água - não há inchamento da madeira
- risco de rachadura minimizado

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Classificação M1 para produtos de construção conforme as especificações do instituto "The Building Information Foundation RTS sr"
- 3) Emissões de acordo com leis Francesas
- 4) Materiais de instalação contendo metoxisilano
- 5) Produto certificado para construção em emissões de acordo com os princípios DiBt: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Símbolo polonês B para produto de construção em conformidade com EN ISO 17178
- 7) Garantia Connected Systems no sistema com tintas LOBADUR e óleos LOBASOL autorizados da Loba. Veja detalhes em <https://www.loba.de/en/products/connected-systems/>
- 8) Adequado para aquecimento sob o piso

## Dados técnicos

Matéria-prima base:	Polímero silano-modificado
Tempo de aeração:	nenhum
Tempo aberto:	aprox. 90 minutos
Tempo de "setting"/firmeza:	aprox. 24 - 48 horas
Tratamento de superfície:	depois de 24 horas em contra pisos absorventes, depois de 48 horas em contra pisos não-absorventes
Agente de limpeza:	WAKOL RT 5960 Pano de limpeza antes que a cola se assente
Tempo de estocagem:	18 meses a temperatura ambiente
Temperatura de estocagem:	não sensível a geada

## Aplicação e consumo<sup>9)</sup>

TKB B2	600-700 g/m <sup>2</sup>	WAKOL Mantas a prova de som Wakol lâ de separação
TKB B3	800-1000 g/m <sup>2</sup>	Tacos em mosaico Pisos em madeira
TKB B11	1000-1200 g/m <sup>2</sup>	Lamparquet Hochkantlamellenparkett ab 16 mm Réguas de madeira Pisos em madeira blocos de madeira Wakol Folha de separação
TKB B13	1100-1300 g/m <sup>2</sup>	tacos palito grandes Pisos em madeira de tamanhos grandes Réguas de madeira sólida
TKB B15	1400-1500 g/m <sup>2</sup>	Réguas de madeira sólida blocos de madeira Réguas de madeira

WAKOL Espátula especial 1700-1800 g/m<sup>2</sup>  
5

Tipos de assoalhos macho/fêmea com até o máximo de 4 CM% ou 90 % de umidade relativa correspondente

9) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

## Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. Contra pisos devem estar devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão.

Camadas de enchimento de cálcio-sulfato profundamente aspiradas, e mecanicamente pré-tratadas de acordo com as especificações do fabricante ou de acordo com os padrões aplicados e fichas técnicas. Desde que a camada de enchimento existente esteja livre de poeira, o piso em madeira pode ser colado diretamente no contrapiso.

Se for necessário um primer, como no caso do concreto de asfalto de mástique, utilize apenas primers de resina reativa tal como WAKOL PU 280 Primer Poliuretano. Nesse caso, observar que a colagem direta em primers de resina reativa da Wakol deve ocorrer apenas no dia seguinte (secagem durante a noite).

Em camadas de enchimento de cimento sem aquecimento com até 4 CM% ou 90 % de umidade relativa correspondente, o MS-Adesivo para pisos em madeira pode ser usado como barreira à umidade. Nesse caso de aplicação com desempenadeira especial de 5 dentes WAKOL, apenas os tipos de parquetes citados acima devem ser colocados com junta de mola/porca.

## Uso

Usando uma espátula dentada, aplique uniformemente no contra piso, sem deixar acúmulo do adesivo.

Coloque o piso em madeira imediatamente e pressione-o com firmeza. Certifique-se de que a parte inferior de cada elemento de madeira esteja suficientemente revestida com adesivo.

Limpe as ferramentas usando o WAKOL RT 5960 pano de limpeza imediatamente após o uso. Depois de ter definido completamente, o adesivo só pode ser removido pela máquina.

## Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de +18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar. No tempo frio, aqueça todos os materiais em uma sala aquecida antes de usar.

O adesivo de junção no piso em madeira deve ser evitado, pois pode levar a interações indesejadas com produtos de tratamento de superfícies.

Recomendamos adesivos Wakol e produtos LOBA que tenham o símbolo Sistemas Conectados e seja compatíveis.

A colagem direta em primers de resina reativa da Wakol deve ocorrer apenas no dia seguinte (secagem durante a noite).

Não utilize adesivo diretamente em asfalto fundido, utilize um primer reativo de resina previamente, como o WAKOL PU 280 Primer PU mono componente.

Sempre instalar o piso de madeira no sistema com WAKOL TS 102 Manta de Isolamento Acústico de 2 mm, WAKOL TS 103 Manta de Isolamento Acústico de 3 mm ou WAKOL TS 112 Manta de Isolamento Acústico de 2 mm. Colagem direta em substratos somente após consulta junto ao departamento de tecnologia de aplicação.

O piso de madeira maciça não deve exceder a relação espessura/largura de 1:5.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Essa informação técnica de 26.09.2023 substitui todas versões anteriores.