

# WAKOL D 965 Adeziv fixator

## Informații tehnice

### Domeniul de utilizare

Dispersie de fixare cu efect anti-alunecare pentru montarea

- Plăci tip covor cu autoașezare cu parte posterioară din bitum sau textil cardat
- Plăci tip covor cu autoașezare cu parte posterioară din PVC sau PUR

pe suporturi absorbante și neabsorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

### Proprietăți speciale



- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 3) Materiale de montare de dispersie fără solvenți
- 4) Produs din domeniul construcțiilor a fost verificat în privința emisiilor conform principiilor DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Produs de dotare a navei conform directivei 2014/90/UE, organismul notificat 0736, modulele B și D. Declarația de conformitate este disponibilă pe [www.wakol.de](http://www.wakol.de)
- 6) Adekvat pe încălzirea prin pardoseală
- 7) Adekvat pentru solicitarea prin role de scaun

### Date tehnice

Baza de materii prime:	Amestec de dispersie
Timpe de ventilație:	aproximativ 30 - 60 minute
Timpe de așezare în interior:	aproximativ 24 ore după uscare
Agent de curățare:	Apă, înainte ca fixarea să se usuce
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii
Temperatura de depozitare:	nu sub +5°C, sensibil la îngheț

### Modul de aplicare și consumul<sup>8)</sup>

WAKOL Rola pentru amorsare, 11 mm	80-100 g/m <sup>2</sup>	pe suporturi neabsorbante
Rolă din material spongios		

WAKOL Rola pentru 120-150 g/m<sup>2</sup> pe suporturi absorbante  
amorsare, 11 mm  
rolă de velur cu fire scurte

8) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

## Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea.

Pentru fixarea plăcilor de covor SL sunt necesare suprafețe netede, de aceea grunduiți și șpăcluiți fără excepție suporturile cu suprafață rugoasă. Se vor respecta informațiile tehnice ale grundurilor și materialelor de șpăcluit.

Podelele utile trebuie să fie îmbinate ferm pe toată suprafața cu suportul și să prezinte o suprafață fără ceară și substanțe de îngrijire.

## Prelucrare

Agitați bine dispersia de fixare înainte de folosire. Aplicați uniform pe suport cu rola de grunduire WAKOL, rola din material spongios sau de velur, evitând formarea cuiburilor cu dispersie de fixare. La prelucrarea pe elementele de pardoseală duble, aveți în vedere ca dispersia de fixare WAKOL D 965 să nu pătrundă între plăci. Lipiți rosturile la îmbinare, după caz, cu bandă adezivă. După uscarea transparentă a stratului de fixare, așezați plăcile tip covor în poziție de lucru și frecați bine. După un timp scurt, mai frecați o dată.

Pentru montajele cu capacitate de conductivitate, amestecați dispersie de fixare WAKOL D 965 cu dispersie de negru de fum WAKOL DL 352 în raportul 4:1.

## Demontarea stratului

Montarea și demontarea plăcilor de covor este posibilă de mai multe ori. Pentru demontare, desfaceți plăcile de covor pornind din zona de margine și desprindeți.

## Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

În construcția navală se va utiliza numai cu într-o cantitate maximă de aplicare până la 165 g/m<sup>2</sup>.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice

drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 23.11.2020, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.